

# Серый 5-минутный эпокси-адгезив для металлов DoneDeal DD6573



Серый 5-минутный эпокси-адгезив для металлов (цвет: серый) (28,4 г) Done Deal DD6573. Двухкомпонентный эпокси-адгезив в упаковке "шприц" для ремонта и склеивания в любых сочетаниях черных и цветных металлов и их сплавов. Образует надежное и долговечное влагонепроницаемое соединение. Двухкомпонентный состав в упаковке "шприц" обеспечивает долгое и надежное соединение в любых сочетаниях черных и цветных металлов и их сплавов.

## Характеристики

- Состав - эпоксидная смола, полимеркаптаны, добавки.
- Цвет - серый.
- Температура применения - от +15°C до +35°C.
- Термоустойчивость - от -55°C до +150°C.
- Прочность соединения - 250 кг/см².
- Время схватывания - 5 мин.
- Время отвердевания - 30 мин.
- Время полной полимеризации - 12-16 ч.

## Область применения

- Ремонт и склеивание в любых сочетаниях чугуна, стали, сплавов алюминия и цветных металлов.

## Особенности и преимущества

- DD6573 после полимеризации безвреден, устойчив к воздействию нефтепродуктов, воды, растворителей;
- обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, не дает усадки;
- выдерживает постоянные и переменные нагрузки, вибрации;
- упаковка "сдвоенный шприц" позволяет добиться точной дозировки компонентов и стабильной прочности клеевого шва.

## Применение

- Очистить соединяемые поверхности от загрязнений.
- Обработать наждачной бумагой, обезжирить и высушить.
- Удалить колпачок-фиксатор с рукоятки диспенсера.
- Отломить кончики носиков шприцев, держа диспенсер в вертикальном положении, удалить воздух нажатием на поршень.
- Выдавить (диспенсер автоматически дозирует нужное соотношение компонентов) и тщательно перемешайте состав на чистой непористой поверхности в течение 1 минуты.
- Нанести приготовленную смесь тонким равномерным слоем на обе склеиваемые поверхности. Время с момента приготовления смеси до окончательной фиксации обрабатываемых поверхностей не должно превышать 1-2 минуты.
- Соедините склеиваемые поверхности деталей и зафиксируйте их в сжатом состоянии на 5 минут.
- Немедленно удалите избыток состава с помощью уайт-спирита или другого аналогичного растворителя.
- Полимеризация адгезива происходит в течение 30 минут после начала склеивания деталей.
- При пониженной температуре время отвердевания увеличивается, при повышенной - уменьшается.

- После окончания работ слегка вытяните поршень обратно, очистите и закройте носики шприцев колпачком.

**Предостережение.** DD6573 - Огнеопасно. Применяйте в условиях хорошей вентиляции. Не допускайте попадания на кожу и в глаза! При попадании на кожу промойте водой с мылом. При попадании в глаза обильно промойте водой и обратитесь к врачу. При проглатывании немедленно обратитесь к врачу. После использования или окончания срока годности утилизировать как бытовые отходы. БЕРЕГИТЕ ОТ ДЕТЕЙ!

**Хранение.** DD6573 - Срок годности указан на упаковке. Хранить при температуре от +15°C до +35 °C в сухом прохладном месте в вертикальном положении, носиками вверх. Вскрытую упаковку желательно использовать в течение 1 года.