



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 22.10.2019

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРОДУКТ

Артикул: 39010

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/
Запечатывающий

Общие характеристики: АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ПРОДУКТ преобразует влагу, присутствующую в слоях ржавчины, в диоксид углерода и, таким образом, устраняет источник окисления. Субстрат становится твердым и запечатывается.

Куски ржавчины необходимо удалить грубым шлифованием. Антикоррозионный продукт обладает отличной проникающей способностью даже в толстые слои ржавчины, также предотвращает коррозию цинка. Вскоре после нанесения слои ржавчины герметизируются и могут быть покрыты 1К или 2К грунтом или шпатлевкой.

Обладает хорошей адгезией к железу, стали, алюминию и цинку.




Цвет:
Бесцветный



Отвердитель

-




Пропорции смешивания

-



Растворитель

-



Вязкость при распылении 4 мм DIN
готов к распылению



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de



Срок хранения готовой смеси при 20 °С


-



Нанесение:

| Способ нанесения | Давление | Сопло |
|-----------------------------------|---|--------------|
| Краскопульт с верхней подачей ЛКМ | 2,0 - 2,2 бар | 1,2 - 1,3 мм |
| Краскопульт HVLP | 2,0 - 2,2 бар 0,7 бар внутреннее давление дюзы | 1,2 - 1,3 мм |

| Количество слоев | Толщина покрытия | Расход |
|------------------|------------------|---------------------------|
| 1-2 | - | 15 - 20 м ² /л |



Интервал между слоями

5 - 8 мин между слоями

- перед сушкой в камере

Сушка:

| Температура объекта | Сухой от пыли | Можно перекрывать | Готов к сборке |
|---------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 20 °С | 10-15 минут | 30-60 минут | - |

Условия применения:

Использовать при температуре воздуха от + 10°С и относительной влажности воздуха до 80 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Регулирование ЛОС:

Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 840 г/л. Данный продукт содержит максимум 756 г/л.

Примечания:

Антикоррозионный продукт рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность кистью. Перед нанесением необходимо удалить ржавчину, масло, жир и грязь, а также коррозию под пленкой. Антикоррозионный продукт вступает в реакцию с влагой.

Сначала достаньте небольшое количество продукта из банки, а затем наносите на поверхность. Закройте банку сразу после использования.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>