



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

### ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕМ

**Номер товара:**

**15042-15049**

**Назначение:**

Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка

**Общие характеристики:**

Для ремонта автомобилей, восстановления двигателей, любых работ в области непрофессионального ремонта. Может применяться на обширной площади. При помощи данной шпатлевки можно легко достичь желаемой толщины слоя на поверхностях из металла, дерева, различных типов пластика и бетона. Применяется для заполнения неровностей и стабилизации хрупких элементов. Данный продукт – это двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка в виде смеси среднеэластичной, высокореактивной, аминоэквивалентной полиэфирной смолы с различными минеральными, экологически чистыми наполнителями и алюминиевыми пигментами.

**Характеристики продукта:**

- Простота в применении
- Высокоэластичная
- Высокая тиксотропность обеспечивает легкость нанесения и отсутствие пор.
- Легко поддается шлифованию
- Обладает превосходной адгезией
- Не содержит асбест и силикон
- Быстро затвердевает
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам

**Технические характеристики:**

**Основа:** полиэфирная смола с минеральными компонентами и алюминиевыми пигментами

**Цвет:** серый

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

<b>Запах:</b>	стирол
<b>Консистенция:</b>	мягкая, тиксотропная, пастообразная
<b>Срок хранения смеси при 20° С</b>	приблизительно 4 минуты
<b>Рабочая температура:</b>	Минимум 12° С
<b>Время сушки (при 20° С и относительной влажности воздуха 50%):</b>	можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут
<b>Температура вспышки</b>	Приблизительно 33° С (смола); не применимо к отвердителю
<b>Плотность при 20° С</b>	шпатлевка - 1,65 г/м3 отвердитель - 1,15 г/м3
<b>Добавление отвердителя</b>	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
<b>Температурная стойкость после высыхания</b>	120° С

### Инструкция по применению:

**Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!**

- Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать, распиливать, скоблить и красить.

### Экологичность:

**Экологически чистый:** Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки и тара изготовлены из перерабатываемого материала.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

**Утилизация:**

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

**Стабильность при хранении:**

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° C, относительной влажности воздуха до 60%) в невскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

**Доступная фасовка:**

Название	Артикул	Фасовка
Шпатлевка с алюминием	15042	250 г
Шпатлевка с алюминием	15044	512 г
Шпатлевка с алюминием	15045	1000 г
Шпатлевка с алюминием	15046	1850 г
Шпатлевка с алюминием	15049	4100 г

*Дата: 04 августа.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт