



## КЛЕЙ МОНТАЖНЫЙ Клей вместо гвоздей POINT 93 Для зеркал

### Описание

Клей является однокомпонентным клеем на основе растворителей на базе бутадиен-стиролового каучука (SBS). Клей характеризуется отличной адгезией и прочностью соединений.

### Применение

Клей предназначен для отделочных работ в строительстве. Клей пригоден для приклеивания всех видов зеркал к типичным основаниям, применяемым в строительстве (керамической плитке, древесине, бетону, металлу, гипсо-картонным плитам). Отлично склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели.

### Способ применения

Основание тщательно очистить, обеспылить, просушить и выравнять. Клей нанести полосами каждые 5 см на поверхность зеркала, поверхности соединить, сильно и равномерно прижимая. В случае монтажа зеркал больших, чем 0,15 м<sup>2</sup>, зеркало следует предохранить с помощью поддерживающих элементов, предотвращающих перемещение зеркала. Склейенные материалы оставить в контакте на время полного отверждения клея.

### Примечание

Легкогорючий продукт. Все виды работ проводить в хорошо вентилируемых помещениях, вдали от каких-либо источников огня. Во время работы – не курить! Соблюдать общие правила техники безопасности и противопожарной безопасности, касающиеся работы с легкогорючими веществами. В случае склеивания нетипичных материалов, рекомендуется выполнение предварительного теста.

### Хранение

Клей можно хранить не более 18 месяцев от даты производства в оригинально закрытой упаковке при температуре от +5° С до +25° С.

### Упаковка

Картуш 280 мл, в коробке 12 шт.

### Технические данные

Состав:	каучуки SBS, углеводородные смолы, органические растворители, минеральные наполнители
Цвет:	бежевый
Вид шва:	эластичный
Сухая масса:	72 ± 3 %
Плотность:	1,20 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>
Рабочая температура:	15° С - 30° С
Время полного отверждения:	72 часа
Время высыхания:	10 – 20 мин. (этот значения могут изменяться в зависимости от условий окружающей среды, таких как: температура, влажность, а также род поверхности)