



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ГРУНТ ДЛЯ ПЛАСТИКА CHAMÄLEON

Номер товара:	26014
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Подготовительных работ
Общие характеристики:	Высококачественный, быстросохнущий грунт для обработки поверхностей, на основе нескольких видов пластика.
Свойства продукта:	<ul style="list-style-type: none">▪ Быстросохнущий▪ Обладает превосходной адгезией▪ Может перекрашиваться любыми лакокрасочными системами
Физические и химические свойства:	
Объем	400 мл
Основа	Полиолефиновая смола
Цвет	Прозрачный
Содержание ЛОС	Приблизительно 99%
Твердое вещество	Приблизительно 1%
Укрывистость	От 2 до 3 м ³
Повторное нанесение	Через 10-15 минут
Использование:	Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкции, указанных на упаковке.
Предварительная обработка:	Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости слегка отшлифуйте поверхность, используя абразив 600
Нанесение:	Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Аэрозоль должен быть

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

комнатной температуры. Оптимальная температура обработки - от 15 до 25 ° C. Перед использованием встряхните баллон в течение 2 минут и произведите пробное распыление. Расстояние до поверхности должно составлять от 25 до 30 см. Нанесите максимум два (2) тонких слоя.

После обработки:

После высыхания можно перекрашивать грунт любыми лакокрасочными системами, без предварительного шлифования.

После использования очистите клапан (поверните аэрозольный баллон вверх дном и удерживайте сопло нажатым в течение примерно 5 секунд).

Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха, а также от толщины нанесенного слоя.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>