

Лак Colorika & Tex ПФ-231



Лак паркетный ПФ-231 **Colorika&Tex** - это аналог уже ставшего классическим «Ленинградского» паркетного лака, который зарекомендовал себя как лучший алкидный однокомпонентный паркетный лак, обладающий хорошими декоративными свойствами, экономичностью и простотой в нанесении.

Лак паркетный ПФ-231 **Colorika&Tex** отлично выделяет структуру древесины и образует твердое, эластичное покрытие, устойчивое к истиранию и допускающее применение моющих средств.

Назначение: лак ПФ-231 **Colorika&Tex** - это лак, который специально был разработан для покрытия паркетных полов. Также эксплуатационные характеристики позволяют его применять для финишной отделки окрашенных масляными красками, эмалями, антисептиками деревянных поверхностей внутри помещений. После высыхания не токсичен и не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Технические данные.

Состав: алкидные модифицированные смолы, специальные целевые добавки, сиккатив.

Метод нанесения: наносят при помощи кисти, валика или методом распыления на деревянную поверхность влажностью до 40% в 2-3 слоя. Полы тщательно готовят, удаляя старые мастичные слои, отциклевыывают, шлифуют наждачной бумагой и чистят от пыли. При нанесении на старую окрашенную поверхность краску следует обновить. Нанесение второго слоя лака допускается только после полного высыхания предыдущего. При необходимости лак разбавляют скипидаром, либо уайт-спиритом до необходимой консистенции.

Расход: суммарный расход на однослойное покрытие - от 50 г/м².

Время высыхания: время сушки между нанесением каждого слоя при $t +20^{\circ}\text{C}$ и 65% относительной влажностью воздуха - не менее 24 часов. Необходимая прочность достигается в течение 72 часов.

Очистка инструмента: после применения лака промыть инструмент органическим растворителем - уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром и т.п.

Фасовка: 0,8л, 2,7л, 10л.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.