

Лак ПФ-170 универсальный Colorika & Tex



Лак ПФ-170 **Colorika&Tex** образует идеально гладкое однородное покрытие, обладающее хорошей адгезией и отличным блеском. По своим характеристикам износостойкости и влагозащиты, он не уступает лучшим образцам более дорогих атмосферостойких лаков, образуя прочное полимерное покрытие, устойчивое к перепадам температур, влаге и УФ - излучению.

Назначение: экономичный глянцевый лак на основе алкидных смол, используемый для получения атмосферостойкого декоративного покрытия деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Возможно применение лака в качестве финишного покрытия для изделий из металлов, алюминия и их сплавов, а также в качестве добавки в глифталевые и пентафталевые эмали для повышения блеска покрытия.

Технические данные.

Состав: модифицированные алкидные смолы, специальные целевые добавки, органические растворители, сиккатив.

Метод нанесения: лак ПФ-170 **Colorika&Tex** выпускается в готовом к применению виде, но в случае необходимости разбавляют до необходимой консистенции уайт-спиритом или ксилолом, но не более 10% от объема лака. Затем при помощи кисти, валика или методом распыления наносят на подготовленную поверхность в 1-2 слоя. Каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего. Изделия из древесины предварительно циклюют, шлифуют и обеспыливают. Допускается обработка дерева специальными порозаполнителями, олифой и морилками. Металлическая поверхность должна быть зачищена до блеска от ржавчины и окалины, обеспылена и обезжирена любым органическим растворителем.

Расход: расход на однослойное покрытие 50-60 г/м².

Время высыхания: время сушки между нанесением каждого слоя при t +20°C - не менее 24 часов. Полный набор прочности лака - 72 часа.

Очистка инструмента: после применения лака промыть инструмент органическим растворителем - уайт-спиритом, нефрасом, ксилолом и т.п.

Фасовка: 0,8л, 2,7л, 10л.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.