

Лак яхтный Colorika & Tex



Лак яхтный алкидно-уретановый **Colorika&Tex** - это продукт, который великолепно подходит для защитно-декоративной отделки деревянных поверхностей в наших климатических условиях. Лак обладает повышенной стойкостью к воздействию воды, в т.ч. соленой, устойчив к истиранию, перепаду температур и УФ - излучению. Лак яхтный алкидно-уретановый **Colorika&Tex** по определению отличается высокой твердостью и эластичностью, при этом легко наносится, подчеркивает структуру древесины и быстро высыхает.

Назначение: высококачественный быстросохнущий прозрачный яхтный лак на алкидно-уретановой основе, используемый в защитных и декоративных целях для деревянных поверхностей яхт и лодок, а также на всех деревянных поверхностях, подвергающихся атмосферным воздействиям (влажность, УФ - излучение, перепады температур), поэтому он также отлично подойдет для паркета, деревянных рам, дверей, полов, панелей и садовой мебели.

Технические данные.

Состав: алкидно-уретановые смолы, специальные целевые добавки, УФ - фильтр, сиккатив.

Метод нанесения: перед применением тщательно перемешивают, затем при помощи кисти, валика или методом распыления наносят на деревянную поверхность влажностью до 40% в 2-3 слоя. Перед нанесением лака, для придания одинаковой впитывающей способности, с поверхности древесины удаляют старые лакокрасочные покрытия, кору, луб, очищают от грязи и пыли (зашкуривают и т.д.).

Расход: суммарный расход 100-120 г/м².

Время высыхания: время сушки между нанесение каждого слоя при $t +20^{\circ}\text{C}$ - не менее 6 часов, окончательное время сушки при $t +20^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65% - 24 часа. Окончательный набор прочности продолжается до 2-х суток.

Очистка инструмента: после применения лака промыть инструмент любым растворителем - уайт-спиритом, нефрасом, скипидаром и т.п.

Фасовка: 0,8л, 2,7л, 10л.

Срок годности: 5 лет с даты изготовления в плотно закрытой таре производителя.