

DIAMANT Комфорт

Краска интерьерная акриловая водно-дисперсионная – особо белая, матовая, высокоукрывистая

Описание материала

Назначение:

Краска DIAMANT Комфорт предназначена для декоративной отделки стен и потолков не подвергающиеся особым нагрузкам

Свойства:

- Имеет высокую степень белизны;
- Высокоукрывистая;
- Экологически безопасная;
- Паропроницаемая, не препятствует диффузии;
- Легко наносится;
- Создает здоровый комфорт в помещениях;
- Образует покрытие устойчивое к влажной протирке;
- Экологичная;
- Водоразбавляемая.

Плотность:

ок. 1,44 г/мл

Размеры упаковки:

2,5; 5; 10 л

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Белый.

Колеруется вручную в пастельные тона полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной основе Alpina Kolorant, а также колеровочными концентратами Alpina Tint.

При самостоятельной колеровке смешивать все необходимое для покраски поверхности количество материала, чтобы не было различных цветовых оттенков.

Состав:

Дисперсия синтетических акриловых сополимеров, пигменты, минеральный наполнитель, вода, добавки.

Советы по безопасности:

Продукт следует хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промойте их водой. Не допускайте попадания продукта в водоемы. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Хранение:

В сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте. В закрытой оригинальной упаковке храниться не менее 2 лет.

Утилизация отходов:

В утилизацию сдавать только пустые ведра. Жидкие отходы можно утилизировать как краски на водной основе. Остатки краски в отвердевшем виде подлежат переработке в качестве строительных или бытовых отходов.

Технология нанесения

Пригодные подложки:

Может наноситься в помещений на все пригодные для дисперсионных красок подложки: минеральные и гипсовые штукатурки, дисперсионные шпатлевки, силикатный и керамический кирпич, старые матовые дисперсионные краски, обои под покраску и др. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, ухудшающих адгезию.

Подготовка подложки:

После очистки подложка должна быть прочной, чистой, свободной от разделяющих веществ и обладать несущей способностью.

Структура покрытия:

Грунтовочное покрытие

В зависимости от подложки (см. ниже).

Промежуточное покрытие

DIAMANT Комфорт, разбавленная максимум на 5% водой.

Завершающее покрытие

DIAMANT Комфорт, неразбавленная.

DIAMANT Комфорт наносится насыщенным равномерным слоем.

На контрастных, а также сильно или неравномерно впитывающих поверхностях может возникнуть необходимость в грунтовочном окрашивании краской DIAMANT Комфорт разбавленной максимально на 10% водой.

Способы нанесения покрытия:

Наносится кистью, валиком или краскораспылителем.

Расход:

Ок. 150 мл/м² за один проход, зависит от типа поверхности.

Минимальная температура при применении:

Температура подложки и окружающего воздуха должна быть выше + 5°C. Относительная влажность воздуха меньше 80%.

Время высыхания:

При +20°C и 65% относительной влажности воздуха - поверхностное высыхание и готовность к перекрыванию примерно через 4-6 часов. Полное высыхание и способность выдерживать нагрузку - примерно через 3 суток.

При более низкой температуре и относительной влажности воздуха указанные интервалы времени соответственно удлинятся.

К сведению потребителя:

Для предотвращения следов от валика (полошения), или пятен после напыления наносить краску методом «мокрое по мокрому» соблюдая температурно-влажностные условия, а также требования по разбавлению и грунтованию.

Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей имеющих постоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их подготовка:

Основы для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и отделяющихся веществ. Необходимо руководствоваться Правилами VOB, часть C, раздел 3.

Штукатурки групп Р II и Р III

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки.

На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка DIAMANT Грунт.

Гипсовые штукатурки групп Р IV и Р V, гипсовые шпатлевки и гипсовые строительные панели:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund, Caparol Tiefgrund TB, или SamtGrund с последующим окрашиванием DIAMANT Комфорт при стандартном разбавлении.



Гипсокартонные панели:

Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund, SamtGrund или Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующей грунтовкой Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

Удалить возможные остатки разъединяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Двойное грунтовочное покрытие DIAMANT Грунт.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрывтия с хорошей несущей способностью:

Матовые, малоигроскопичные поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. На гладкие поверхности слабо впитывающие влагу нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать DIAMANT Грунт. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund.

Покрывтия с плохой несущей способностью:

Покрывтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить.

Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Caparol Tiefgrund TB.

Покрывтия клеевыми красками:

Смыть до самого основания. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Caparol Tiefgrund TB.

Неокрашенные волокнистые, рельефные или тисненые обои из бумаги:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обоевого клея и бумажной основы. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения Caparol-Tiefgrund TB.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Saratop и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением мощного средства

и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щеткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей пред-варительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой Caparol Akkordspachtel или Caparol Glättspachtel в соответствии с инструкцией по применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать

Указания

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультироваться с нами или нашими сотрудниками на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstrasse, 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75
Fax +49 (0 30) 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в РБ
пр-т Дзержинского, 104, офис 1501
220116 Минск
Тел.: +375 17 271 53 89
Факс: +375 17 271 53 73
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

Иностранное частное предприятие
«ДИСКОН»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 162 29 72 37
Факс: +375 162 29 85 52
e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация по состоянию ноябрь 2006 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей фирмы.

С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.