



Техническая информация

DIAMANT Латекс

Высококачественная интерьерная латексная краска премиум-класса

Описание материала

Назначение:

ярко-белая водно-дисперсионная латексная краска на высококачественном поливинилацетатном связующем для получения износостойких матовых покрытий стен и потолков в интерьере. Универсальная в применении, экологически безопасная, очень легко наносится, обладает высокой степенью белизны и хорошей кроющей способностью.

Свойства:

- Высокая износостойкость
- Хорошая укрывистость
- Высокая степень белизны
- Высокая адгезия
- Водоразбавляемая
- Легко наносится
- Экологически чистая

Размеры упаковки:

2,5 л; 5 л и 10 л

Степень глянца:

матовая

Цветовой тон:

ярко-белая.

Колеруется вручную в пастельные тона полнотонными и колеровочными красками на дисперсионной основе Alpina Kolorant или колеровочными концентратами Alpina Tint (добавлять не более 1%). Во избежание различий цветовых оттенков материала при колеровке краски вручную требуется смешивать все необходимое количество краски в одной емкости.

Состав:

Водная дисперсия сополимера на базе винилацетата и этилена, минеральные пигменты и наполнители, добавки, вода. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/a: 30 г/л с 2010г. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОВ.

Хранение:

хранить в прохладном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре выше +5°C. Срок хранения в оригинально закрытой заводской упаковке 2 года с даты изготовления.

Указания по безопасности:

хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно

промыть водой. Не вдыхать при распылении образующиеся взвеси. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.

Утилизация отходов:

во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала утилизировать как отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски или бытовой мусор.

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное покрытие:

на сильно и неравномерно впитывающие основания нанести DIAMANT Латекс, разбавленную максимум 10% воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной DIAMANT Латекс, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды. На прогрунтованных основаниях с нормальной впитываемостью часто достаточно одного густого равномерного слоя.

Внимание:

во избежание отклонений цветовых оттенков при разбавлении заколерованной краски во все емкости добавлять равное количество воды.

Способы нанесения покрытия:

краску тщательно перемешать. Нанести кистью, валиком или краскопультом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности нанести, тщательно распределяя, методом «сырое по сырому» за один проход. В заключение прокатать валиком в одном направлении с одинаковым усилием. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Расход:

около 140 мл/м² на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения в условиях определенного объекта.

Минимальная температура при применении и высыхании:

температура подложки и окружающего воздуха должна быть выше +5°C во время нанесения и высыхания покрытия.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. Полную износостойкость и прочность покрытия приобретает за 20 дней. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

К сведению потребителя:

для предотвращения полошения и следов от валика или пятен при нанесении наносить краску методом «мокрое по мокрому», соблюдая температурно-влажностные условия, а также требования по разбавлению. Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей имеющих постоянную водную нагрузку или контакт с водой.

Пригодные подложки и их подготовка:

Подготовка подложки:

после очистки готовое к покраске основание должно быть прочным, чистым, сухим, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.



Бетон:

остатки антиадгезивов или слои с осыпью песка очистить механическим способом.

На сильно впитывающих поверхностях применяется DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Керамическая или облицовочная кладка:

покрывать без предварительной обработки.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками, обладающие хорошей несущей способностью:

матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности, а также лаковые и эмалевые покрытия предварительно зашлифовать и обеспылить.

Покрyтия, не обладающие несущей способностью, минеральные краски:

покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержающиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Поверхности, пораженные плесенью или грибом:

следы плесени или грибка удалить механическим способом с помощью увлажненной щетки, шибера или скребка. После высыхания нанести биоцидное средство Saratop и дать основанию хорошо просохнуть. Грунтование произвести материалом Alpina Megamax Grund-Konzentrat.

Указания**Техническая консультация:**

в настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основания и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в настоящей Технической информации целесообразно проконсультироваться у наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам:**LACUFA GmbH Lacke und Farben**

Schnellerstrasse, 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 30 63 94 62 75

Fax +49 30 63 94 63 78

e-mail: info.berlin@caparol.de

www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben**Представительство в РБ**

пр-т Дзержинского, 104, офис 1502

220116 Минск

Тел.: +375 17 271 53 89

Факс: +375 17 271 53 73

e-mail: info@caparol.by

www.caparol.by

Иностранное частное предприятие**«ДИСКОМ»**

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

220035 Брест

Тел.: +375 162 29 72 37

Факс: +375 162 29 85 52

e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация по состоянию на сентябрь 2011 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.