

## ДИАМАНТ 401

Полиминеральная шпатлевка для создания гладких финишных покрытий толщиной для наружных и внутренних работ.



### Описание материала

#### ■ Назначение

Область применения – шпатлевка для создания гладких финишных покрытий толщиной до 5 мм при наружных и внутренних работах.

#### ■ Свойства

- вытягивается в ноль
- водостойкая
- обладает высокой паропроницаемостью
- атмосферостойкая
- низкий расход
- легкая в применении.

#### ■ Технические данные

- коэффициент паропроницаемости: более 0,01 мг/(м·ч·Па);
- прочность сцепления с основанием: более 0,6 МПа.

#### ■ Состав

смесь минеральных вяжущих (белый цемент, известь), полимерное связующее, минеральные наполнители, модифицирующие добавки.

#### ■ Расход

1,4-1,5 кг на 1м<sup>2</sup> при толщине слоя 1 мм.

Данные о расходе являются приближительными. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.

#### ■ Цвет

Натуральный белый.

#### ■ Упаковка

Мешки по 25 кг.

#### ■ Хранение

В сухом помещении на поддонах. Беречь от влаги.

#### ■ Номер продукта

401

### Технология нанесения

#### ■ Подготовка поверхности

Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяющих веществ.

Все загрязнения и продукты, препятствующие сцеплению с основанием (например, формовочное масло) или выступающие остатки раствора необходимо удалить. Свеженанесенным выравнивающим штукатуркам дать просохнуть 2-4 недели. Для уменьшения впитываемости основание рекомендуется прогрунтовать.

#### ■ Приготовление материала

Содержимое упаковки 25 кг высыпать в 6,0-7,0 литров чистой, холодной воды и мешать медленно вращающейся мешалкой до получения однородной массы. Затем оставить примерно на 10 минут и еще раз перемешать, при необходимости, если консистенция слишком густая, добавить небольшое количество воды. В зависимости от погодных условий время применения составляет около 2 часов. Начиная застывать материал не разбавлять водой и не перемешивать снова.

#### ■ Пример оборудования для механизированного нанесения

- штукатурная станция Putzmaister MP25.

#### ■ Нанесение состава:

Раствор наносится вручную кельмой из нержавеющей стали на толщину максимум 5 мм. После легкого схватывания фильцуется (заглаживается) губчатой теркой.

#### ■ Температура применения

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже плюс 5°C.

Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

При очень жаркой погоде необходимо следить за тем, чтобы шпатлевка не высыхала слишком быстро и при необходимости слегка смачивать.

#### ■ Высыхание

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % шпатлевка через 24 часа сухая на поверхности. В холодное время или при высокой влажности воздуха время высыхания может заметно увеличиваться. Полный набор прочности происходит через 28 дней. Нанесение окра-



сочного слоя или декоративной штукатурки минимум через 7 дней.

#### ■ Чистка машин и инструмента

Инструменты сразу после использования промыть водой.

### Указания

Для защиты от воздействия дождя в период высыхания строительные леса необходимо завесить.

#### ■ Утилизация отходов

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.

#### ■ Указания по безопасности

Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему упаковку.

#### Техническая консультация:

#### Представительство

Lacufa GmbH Lacke und Farben (ФРГ) в РБ

пр. Дзержинского, 104, офис 1501  
BY-220116 Минск

тел. +375 17 2715389

2714301

факс. +375 17 2715373

