

ДИАМАНТ 183

Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (универсальный)

Описание материала	Технология нанесения
Назначение: Полимерминеральный клеевой и армирующий состав (универсальный):	должна располагаться в верхней трети клеевого слоя. После высыхания на поверхности армированного слоя допускается просматривание фактуры от стеклосетки.
<ul style="list-style-type: none"> • для выполнения армированного слоя в легких штукатурных системах утепления (ЛШСУ) Diamant типов КН-0 и КН-2, при ремонте и отделке фасада. • для приклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты. 	Для создания гладкой поверхности слегка подсохший армированный слой допускается фильцевать (затирать) поролоновой теркой.
Свойства:	Подготовка поверхности: Подложка должна быть ровной, чистой, сухой, прочной и не иметь разделяющих веществ. Все загрязнения и продукты, препятствующие сцеплению с основанием (например, формочное масло) или выступающие остатки необходимо удалить. Сильно впитывающие, осыпающиеся или мелющиеся поверхности при ремонте или отделке фасадов необходимо зачистить до твердого состояния и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения (Диамант Грунт или Диамант Грунт-Концентрат). Глянцевым поверхностям придать шероховатость, загрунтовать адгезионной грунтовкой (например – Capatect-Putzgrund 610). Поверхность теплоизоляционного материала должна быть ровной, очищенной и обеспыленной. Неровности и несовпадения стыков соседних теплоизоляционных плит ошлифовать и выровнять. В случае образования щелей их необходимо заполнить теплоизоляционным материалом.
Технические данные : - коэффициент паропроницаемости: более 0,02 мг/(м•ч•Па) - прочность сцепления клеевого состава с утеплителем - не менее предела прочности на отрыв слоев минеральной ваты; не менее предела прочности пенополистирола при растяжении.	Приклеивание изоляционного материала : Клеевой состав наносится точечно-бортовым методом полосами шириной 5 см по периметру плиты и дополнительно 3 «лепешки» с ладонь посередине плиты. Клеящая масса наносится таким образом, чтобы после прижимания плиты к поверхности контактная площадь приклеивания составила минимум 40 %. Следует избегать попадания клея в стыки плит. С помощью kleящей массы можно предварительно выровнять небольшие неровности основания, при этом толщина слоя клея не должна превышать 1 см. При необходимости поверхность предварительно выровнять штукатурным составом Диамант 302.
Расход: Для приклеивания утеплителя: пенополистирольных плит – 4,5-5,5 кг/м ² минераловатных плит – 5,0-6,0 кг/м ²	Ремонт фасадов: Армирующий состав может использоваться для ремонта или выравнивания поверхности перед нанесением финишного покрытия. В качестве поверхностей для нанесения подходят минеральные штукатурки с несущей способностью, а также прочные, матовые, щелочестойчивые покрытия, выполненные красками и штукатурками на полимерной основе. Не подходят непрочные и отслаивающиеся покрытия, покрытия, склонные к набуханию. На подготовленную соответствующим образом поверхность наносится армированный слой согласно вышеизложенным указаниям.
Для армирующего состава: пенополистирольных плит – 4,5-5,5 кг/м ² минераловатных плит – 5,0-6,0 кг/м ²	
Данные о расходе являются приблизительными. Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.	
Упаковка: Мешки по 25 кг.	Пример оборудования для механизированного нанесения: штукатурная станция Putzmeister MP25.
Цвет: Серый.	Создание армированного слоя: Устройство армированного слоя осуществляется сверху вниз. Состав наносится на плиты утеплителя слоем заданной толщины (при необходимости пройти зубчатой теркой), затем прикладывается стеклосетка с перехлестом 100 мм, слегка втапливается и сразу зашпаклевывается методом «мокрое по мокрому» таким образом, чтобы обеспечить полное закрытие стеклосетки без пропусков и пор.
Хранение: На поддонах, в сухом, защищенном от влаги месте, где можно хранить материалы, содержащие цемент или известье.	Общая толщина покрытия должна составлять примерно 3-4 мм. Сетка
Номер продукта 183.	



Техническая информация

ДИАМАНТ 183

Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (универсальный)

Температура применения:

Во время нанесения и высыхания температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже плюс 5 °C.

Не следует работать под прямым воздействием солнечных лучей, при сильном ветре, тумане или большой влажности воздуха.

Высыхание:

Состав полностью высыхает и может нести нагрузку через 3 дня.

Декоративную штукатурку рекомендуется наносить на армированный слой при нормальных погодных условиях не ранее чем через 7 дней.

В холодное время года и при высокой влажности воздуха происходит увеличение времени твердения.

Чистка машин и инструмента :

Инструменты сразу после использования промыть водой.

Указания

Для защиты от воздействия дождя в период фазы высыхания строительные леса необходимо завесить.

Утилизация отходов

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков материала). Отвердевший материал утилизировать как строительные отходы.

Указания по безопасности

Хранить в местах, недоступных для детей. Избегать попадания на кожу, в глаза. При работе использовать спецодежду, защитные перчатки, респиратор, очки. При попадании в глаза или на кожу промыть водой и, при необходимости, обратиться к врачу. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать ему упаковку.

Техническая консультация:

Иностранное частное предприятие «Диском»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

BY-224025, г. Брест

Тел.: +375 162 29 80 70

Факс: +375 162 29 85 52

info@caparol.by

www.caparol.by

Филиалы иностранного частного предприятия «Диском»

ул. Понемуньская, 11
230003, г. Гродно

Тел.: +375 293 79 07 01
Тел.: +375 296 82 40 73

пр. Дзержинского, 104, офис 1504
BY-220116, г. Минск

Тел.: +375 17 271 43 01

Факс: +375 17 271 23 08

ул. Первомайская, 29, офис 319
212030, г. Могилев

Тел.: +375 222 25 93 21
Тел.: +375 296 67 97 15

ул. Добрушская, 12
246009, г. Гомель

Тел.: +375 232 35 71 16

Факс: +375 232 35 71 72

ул. Ильинского, 37
210001, г. Витебск

Тел.: +375 212 37 45 71

+375 212 37 20 58

Факс: +375 212 36 47 43