

# 1К ЭМАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ РЕМОНТНАЯ. АЛКИДНАЯ

KU-4xxxx



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Высококачественная алкидная эмаль воздушной сушки для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для любых предварительно загрунтованных поверхностей. Имеет хорошую укрывистость. Обладает прекрасным блеском, светостойкостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

## Область применения.

Предназначена для ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей.

## Свойства.

Декоративный эффект, нет необходимости покрывать слоем лака, так как покрытие после высыхания становится равномерно глянцевым, большая цветовая гамма, долговечность, хорошая адгезия, возможность окрашивания небольших участков.

## Указания по применению.

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут. Эмаль наносить с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C на загрунтованные и зашлифованные поверхности, а также на старые покрытия (глянцевые покрытия необходимо заматировать наждачной бумагой). Поверхность перед нанесением необходимо очистить, обезжирить и высушить. Время сушки «на отлип» при температуре +20°C не менее 60–80 минут. Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль.

## Хранение.

Хранить в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид/покрытие, по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, глянцевая
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°C, ч, не более	12
Адгезия пленки по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твердость покрытия по маятникуТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89 усл. ед, не менее	0,3
Эластичность пленки при изгибе,ГОСТ Р 52491-2005 мм, не более	1
Блеск пленки по блескомеру при 60, по ГОСТ 31975 (ИСО 2813:1994), %, не менее	80
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1М,ГОСТ 4765-73см, не менее	50
Расход:	до 2м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



## Артикулы и цвета:

### BAZ

KU-4001 - Баглажан 107  
KU-4002 - Рубин 110  
KU-4003 - Реклама 121  
KU-4004 - Вилана 127  
KU-4005 - Коррида 165  
KU-4006 - Гранат 180  
KU-4007 - Белая 201  
KU-4008 - Снежно-белая 202  
KU-4009 - Сафари 215  
KU-4010 - Желтая 225  
KU-4011 - Чайная роза 228  
KU-4012 - Белая 233  
KU-4013 - Бежевая 235  
KU-4014 - Серо-бежевый 236  
KU-4015 - Песочный 237  
KU-4016 - Жак 303  
KU-40162 - Черешня 162  
KU-4017 - Зеленый сад 307  
KU-4018 - Гренадер 309  
KU-4019 - Мурена 377  
KU-4020 - Темно-зеленый 394  
KU-4021 - Босфор 400  
KU-40212 - Капутино 212  
KU-4022 - Монте-Карло 403  
KU-4023 - Пищуна 417  
KU-4024 - Балтика 420  
KU-4025 - Адриатика 425  
KU-4026 - Серо-голубой 427  
KU-4027 - Мадео 428  
KU-4028 - Синяя полночь 447  
KU-4029 - Океан 449  
KU-4030 - Темно-синий 456  
KU-4031 - Валентина 464  
KU-4032 - Темно-бежевый 509  
KU-4033 - Кипарис 564  
KU-4034 - Черный 601  
KU-4035 - Светло-серый 671  
KU-4040 - Мадлен 410  
KU-4043 - Кармен 118  
KU-4044 - Охра золотистая 208  
KU-40441 - Индиго 441  
KU-4045 - Примула 210  
KU-4046 - Серо-зеленый 373  
KU-4047 - Васильковая 497  
KU-4048 - Гольфстрим 506  
KU-4049 - Темно-коричневый 793  
KU-4050 - Золотисто-желтый 1035  
KU-4052 - Офелия 105  
KU-4053 - Лилия 108  
KU-4054 - Тоби 120  
KU-4055 - Торнадо 170  
KU-4056 - Ромашка 182  
KU-4057 - Олива 340  
KU-4058 - Бальзам 353  
KU-4059 - Жасмин 203  
KU-4060 - Слоновая кость 214  
KU-4061 - Нарцисс 223  
KU-4062 - Бежевый 239  
KU-4063 - Мимоза 240  
KU-4064 - Сливочно-белый 295  
KU-4065 - Лиана 302

### FORD

KU-4066 - Липа зеленая 325  
KU-4067 - Зеленый 330  
KU-4068 - Кадэ 352  
KU-4069 - Светло-зеленый 360  
KU-4070 - Петергоф 404  
KU-4071 - Араис 405  
KU-4072 - Сенег 410  
KU-4073 - Алтанка 440  
KU-4074 - Мулен Руж 458  
KU-4075 - Бриз 480  
KU-4076 - Тариз 500  
KU-4077 - Наутилус 507  
KU-4078 - Фиолетовый 510  
KU-4079 - Лаванда 675  
KU-40791 - Соларис 791  
KU-4080 - Лотос 1021  
KU-4081 - Пепел 1265  
KU-4085 - Бизон 551  
KU-4087 - Нарва 106  
KU-4088 - Синяя 481  
KU-4089 - Пихта 806  
KU-4090 - Красная 1015  
KU-4091 - Яшма 140  
KU-4092 - Морская пучина 325  
KU-4093 - Синяя 1115  
KU-4094 - Оранжевая 1025  
KU-4098 - Белая газель  
KU-43240 - Белое облако 240 (UNI)

### GAZ

KU-4036 - Белая ночь  
KU-4037 - Динго 610  
KU-4038 - Терракота  
KU-4039 - Серый  
KU-4040 - Белый  
KU-4051 - Светло-серый  
KU-40730 - Меркурий  
KU-40731 - Марсель  
KU-40732 - М1110 серая  
KU-40734 - Аксбег  
KU-40735 - Кунтро  
KU-4084 - Золотисто-желтый  
KU-4086 - Юниор  
KU-4085 - Мальва  
KU-4096 - Кампари  
KU-4097 - Муссон

### ИЖ

KU-40733 - Апельсин

### KAMAZ

KU-4082 - Пламя  
KU-4083 - Апельсин

### DAEWOO

KU-42200 - 10L Касабланка белая  
KU-42201 - 12L Сливочно белая  
KU-42202 - 38L Полинезийская зеленая  
KU-42203 - 71L Мексико красная

### FORD

KU-42000 - Frozen White (белый)

### RENAULT

KU-42100 - F30 Blanc de Neige (белый)  
KU-42101 - J48 Bleu Oleron (синий)

### TOYOTA

KU-42400 - 040 Super White

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.  
Служба технической поддержки: [kerry@kerry.ru](mailto:kerry@kerry.ru)

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ЗАО «Эльф Филлинг» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при неадекватности от нас обязательств. В связи с этим ЗАО «Эльф Филлинг» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.