

# Leichtlauf HC7 5W-30

## Описание

Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами высшего класса для всепогодного применения. Комбинация необычных базовых масел на основе гидрокрекинга и самой современной технологии присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и топлива и заботится о быстрой смазке двигателя. Leichtlauf HC 7 великолепно подходит также для использования в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG/LPG).

## Свойства

- лёгкий ход мотора
- быстрая прокачка при низких температурах
- высокая надежность смазки
- превосходная чистота двигателя
- превосходная устойчивость к старению
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- долгий срок жизни мотора
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- проверенно на катализаторах и турбоагрегатах
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами

## Спецификации и допуски

ACEA A3 • ACEA B4

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей:**

API SN • BMW Longlife-98 • Chrysler • Daihatsu • Ford • GM • Honda • Hyundai • Isuzu • Kia • Mazda • MB 229.3 • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota • VW 502 00 • VW 505 00

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,855 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	64,4 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,4 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04



## Технические данные

Вязкость при -35°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	173 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	10,5 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 -1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

## Сфера применения

Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанными механизмами и турбонаддувом, а также с охлаждением нагнетаемого воздуха (LLK) и без него, а также для легковых автомобилей с эксплуатацией на газе (CNG/LPG). Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и высоких нагрузок на двигатель.

## Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей и двигателей.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра 8541  
BOOKLET

## Leichtlauf HC7 5W-30

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1790
	D-GB-KOREA
4 л пластиковая канистра	8461
	BOOKLET
5 л пластиковая канистра	8542
	BOOKLET
60 л жестяная бочка	21268
	D-GB
205 л жестяная бочка	21123
	D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**