



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

## РЕАКТИВНЫЙ ГРУНТ

**Номер товара:** 14045

**Общие характеристики:** бесцветный двухкомпонентный грунт на основе кислотного отвердителя, специально разработанный для обработки алюминиевых поверхностей. Обеспечивает надежную защиту от коррозии и обладает превосходной адгезией к железу. Может применяться в трехслойных системах (грунт / шпатлевка / лак).  
Расход: 8 - 10 м<sup>2</sup> / л.

### Технические характеристики:

Цвет	желто-зеленый прозрачный			
Пропорции смешивания	2 к 1 (на широких поверхностях допускается пропорция 1 к 1)			
Отвердители	отвердитель для реактивного грунта			
Разбавление	необходимая вязкость достигается при использовании вышеуказанной пропорции смешивания.			
Вязкость при нанесении при 20 ° C	16 - 18 секунд, 4 мм DIN			
Нанесение	давление	сопло	количество слоев нанесения	
Баллон / пистолет-распылитель	3 - 4 бар	1,3 – 1,5 мм	1 – 1,5	
Безвоздушное / Пневматическое				
Срок хранения смеси	12 часов			
Толщина покрытия / сухой пленки	10 - 15 мкм			
Интервал между слоями				
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Время высыхания (20 ° C)	30 мин – 8 часов	4-6 минут	20-25 минут	.
Регулирование ЛОС	Предельное значение согласно нормам ЕС (кат. В / с): 780 г / л (2007) Максимальное содержание в продукте 704 г / л ЛОС [5,87 фунта / галлон]			

### Примечания:

Перед использованием проверьте адгезию на поверхностях из нержавеющей стали. В течение 8 часов нанесите на реактивный грунт защитный лак. Детали, обработанные реактивным грунтом, должны быть надежно защищены от влаги. Не оставляйте остатки вещества в баллонах. Не наносите на изделия из термопластика. Не обрабатывайте материалами из полиуретана.

**Срок хранения:** не менее 2 лет при хранении в невскрытой таре.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*