



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX PREMIUM

Номер товара:	37215, 37225, 37235 , 37315, 37325, 37335
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/Защитное покрытие
Общие характеристики:	Высококачественное однокомпонентное антигравийное защитное покрытие
Свойства продукта:	<p>Готовый к использованию продукт с хорошей укрывистостью, не оставляющий подтеков.</p> <p>Уникальная формула обеспечивает превосходную пластичность материала, что делает его эффективным средством для антикоррозионной защиты, также для защиты нижней части автомобиля и колесных арок от физического воздействия. Кроме того, обеспечивает оптимальную звукоизоляцию элементов, подверженных вибрациям, таких, как двери, колодки или приборная панель.</p> <p>После высыхания антигравийное покрытие приобретает превосходную текстуру с эффектом апельсиновой корки, позволяет перекрашивать обработанные поверхности, добиваясь при этом идеального уровня блеска.</p>

Физические и химические свойства:

Происхождение основы	Синтетические смолы
Цвет:	Светло-серый, темно-серый, черный, белый
Удельный вес:	1,5 кг / л при 20°C
Толщина сухой пленки:	150-200 мкм / 1 слой
Выход:	5-7 м ² / кг
Содержание ЛОС:	410 г/л
Твердое вещество:	72%

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Применение:

Метод нанесения:

Встряхните перед использованием	Пистолет RB1 schutz	3-4 кг/см ²	15-25	1-2
	Пистолет-распылитель HP	2кг/см ²		

Время высыхания:

10°C	2 часа	90'
20°C	1,5 часа	60'
30°C	1 час	45'

Примечания:

- Продукт готов к использованию и не требует дополнительного добавления разбавителя.
- Встряхните перед использованием.
- Наносите на поверхности, очищенные от ржавчины и смазки.
- Избегайте каких-либо механических воздействий (например: автомойки с горячей водой под высоким давлением) на обработанные детали в течение 24 часов.
- Продукт можно перекрашивать на 30' - 40 ', только после высыхания краски при комнатной температуре.

Очистка оборудования:

Очистите оборудование растворителем с не истекшим сроком годности.

Безопасность:

Следуйте инструкциям, указанным на этикетке. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности. Продукт соответствует Требованиям Национального Руководства по охране труда и технике безопасности на производстве и захоронению отходов.

Хранение:

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечных лучей. Храните при температуре воздуха между + 5°C и + 30°C.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Срок гарантийного хранения:

В невскрытой оригинальной таре - один год с даты изготовления.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт