



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX PREMIUM

<b>Номер товара:</b>	<b>37215, 37225, 37235 , 37315, 37325, 37335</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта/Защитное покрытие
<b>Общие характеристики:</b>	Высококачественное однокомпонентное антигравийное защитное покрытие
<b>Свойства продукта:</b>	<p>Готовый к использованию продукт с хорошей укрывистостью, не оставляющий подтеков.</p> <p>Уникальная формула обеспечивает превосходную пластичность материала, что делает его эффективным средством для антикоррозионной защиты, также для защиты нижней части автомобиля и колесных арок от физического воздействия. Кроме того, обеспечивает оптимальную звукоизоляцию элементов, подверженных вибрациям, таких, как двери, колодки или приборная панель.</p> <p>После высыхания антигравийное покрытие приобретает превосходную текстуру с эффектом апельсиновой корки, позволяет перекрашивать обработанные поверхности, добиваясь при этом идеального уровня блеска.</p>

#### Физические и химические свойства:

<b>Происхождение основы</b>	Синтетические смолы
<b>Цвет:</b>	Светло-серый, темно-серый, черный, белый
<b>Удельный вес:</b>	1,5 кг / л при 20°C
<b>Толщина сухой пленки:</b>	150-200 мкм / 1 слой
<b>Выход:</b>	5-7 м <sup>2</sup> / кг
<b>Содержание ЛОС:</b>	410 г/л
<b>Твердое вещество:</b>	72%

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

### Применение:

#### Метод нанесения:

Встряхните перед использованием	Пистолет RB1 schutz	3-4 кг/см <sup>2</sup>	15-25	1-2
	Пистолет-распылитель HP	2кг/см <sup>2</sup>		

### Время высыхания:

10°C	2 часа	90'
20°C	1,5 часа	60'
30°C	1 час	45'

### Примечания:

- Продукт готов к использованию и не требует дополнительного добавления разбавителя.
- Встряхните перед использованием.
- Наносите на поверхности, очищенные от ржавчины и смазки.
- Избегайте каких-либо механических воздействий (например: автомойки с горячей водой под высоким давлением) на обработанные детали в течение 24 часов.
- Продукт можно перекрашивать на 30' - 40 ', только после высыхания краски при комнатной температуре.

### Очистка оборудования:

Очистите оборудование растворителем с не истекшим сроком годности.

### Безопасность:

Следуйте инструкциям, указанным на этикетке. Для получения дополнительной информации обратитесь к Паспорту безопасности. Продукт соответствует Требованиям Национального Руководства по охране труда и технике безопасности на производстве и захоронению отходов.

### Хранение:

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечных лучей. Храните при температуре воздуха между + 5°C и + 30°C.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

**Срок гарантийного хранения:**

В невскрытой оригинальной таре - один год с даты изготовления.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт