

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

					
Наименование	Трубы гофрированные ПВХ	Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF)	Трубы гофрированные ПНД	Труба гладкая ПВХ жесткая	Труба гладкая ПНД жесткая
Цвет					
Прокладка	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стенах Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Открытая прокладка по фасадам зданий и сооружений Замоноличивание и прокладка в земле для труб тяжелого типа 	<ul style="list-style-type: none"> Скрытая прокладка внутри полых стен Открытая прокладка 	<ul style="list-style-type: none"> Замоноличивание Прокладка в земле
Тип	<ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая 	<ul style="list-style-type: none"> Легкая 	<ul style="list-style-type: none"> Легкая Тяжелая 	<ul style="list-style-type: none"> Жесткая 	<ul style="list-style-type: none"> Жесткая
Температура монтажа, °С	От -5 до +60	От -25 до +60	От -25 до +60 При замоноличивании до +90 для труб тяжелого типа	От -5 до +60	От -25 до +60. При замоноличивании до +90
Температура эксплуатации, °С	От -30 до +60	От -40 до +90	От -40 до +90	От -30 до +60	От -40 до +90
Прочность на сжатие, Н	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Легкие трубы: выше 350 Тяжелые трубы: выше 750	Свыше 350	Свыше 350
Halogen Free (отсутствие галогенов)					
Пылевлагозащита	IP55				
Наличие сертификата пожарной безопасности	ТР ЕАЭС 043	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо	ТР ЕАЭС 043	Отказное письмо
Наличие сертификата ОКЛ					