



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Дата выпуска 28.05.2018

**ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК  
2K CLEAR COAT MATT**

**Номер товара:** 11225

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта / Лак

**Общие характеристики:** Двухкомпонентный бесцветный лак со степенью блеска от 15 до 20% под углом 60°, на основе высококачественной акриловой смолы. Обладает отличной стойкостью (при целевом назначении), даже на темных поверхностях. Рекомендуется в качестве защитного покрытия для тусклых окрашенных поверхностей типа металлик и “с эффектом”.

**Физические и химические характеристики:**

Цвет	прозрачный			
Пропорции смешивания	2 к 1 от объема			
Отвердители	отвердитель быстрый 235, отвердитель 222/250, отвердитель медленный 221			
Разбавление	10%-ный Растворитель			
Вязкость при нанесении при 20 ° C	18 - 20 секунд, DIN 4 мм			
Нанесение	давление	распылитель	количество слоев нанесения	
Баллон/ пистолет-распылитель	4 - 5 бар	1,4 мм	2	
Безвоздушное / Пневматическое				
Срок хранения смеси	4 - 6 часов			
Толщина покрытия / сухой пленки	40 - 50 микрон			
Интервал между слоями	5 - 10 минут			
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
Время высыхания (20 ° C)	30 мин.	12 ч.	24 ч.	
Время высыхания (60 ° C)	5 мин.	30 минут.	2 ч	
Регулирование ЛОС	Предельное значение согласно нормам ЕС для (кат. В / е): 840 г / л (2007) Максимальное содержание в продукте 563 г / л ЛОС [4,7 фунта / галлон]			

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

### **Условия использования:**

При температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%. Важно: применение в соответствии с инструкцией обеспечивает наилучший итоговый результат. Мы рекомендуем выдерживать 5 - 10 минут, а затем наносить последний тонкий и ровный слой.

**Срок хранения:** не менее 2 лет при хранении в невскрытой таре.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*