



**DEBEER**  
REFINISH

**47-59**  
1K Binder

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

47-59 1K Binder - это добавка для преобразования MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series или 1-204 MS Clear Coat в однослойное покрытие с превосходной способностью к сушке.

## ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series или  
1-204 MS Clear Coat : + 50% Thinner

## НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/PSI)
Высокий объем – низкое давление (HVLP)	1,2-1,4	2/29
НЕ	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

## НАНЕСЕНИЕ



2 - 3 слоя 50 - 60 мкм (1,6 - 2,2 мил)

## ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



ВОЗДУШНАЯ СУШКА		УСКОРЕННАЯ СУШКА	
Выдержка покрытия	-	Выдержка покрытия	-
Очищенный от пыли	-	Очищенный от пыли	-
Сухой на отлип	2 - 2,5 часа (часов)	Сухой на отлип	-
Сухой для оклейки лентой	-	Сухой для оклейки лентой	-
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-
Сухой для полировки	-	Сухой для полировки	-



## ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



47-59 1K Binder наносить только на тщательно отшлифованные и обезжиренные загрунтованные стальные и загрунтованные алюминиевые поверхности. Тщательно отшлифованные поверхности из стеклопластика с заводским покрытием и старыми лакокрасочными покрытиями в хорошем состоянии.

## СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 20°C (68°F)



## КОМПОНЕНТЫ



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series  
1-204 MS Clear Coat  
1-141 Uni Thinner Fast  
1-151 Uni Thinner Medium  
1-161 Uni Thinner Slow

Отвердитель не добавлять.

## ДОБАВКИ



## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Выполните предварительную очистку поверхности с помощью 1-951 Silicone Remover, затем насухо протрите поверхность. Отшлифовать поверхность абразивом P400 или более мелким. Удалите все загрязнения, образовавшиеся в процессе шлифовки, при помощи сжатого воздуха, пылесоса, очистите поверхность с помощью 1-951 Silicone Remover и протрите насухо.



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления.

## СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



## ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 47-59 1K Binder		
Химическая Основа	Двухкомпонентные гидроксильные акриловые смолы	
Физические Свойства	Вязкость (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес (кг/л)	0,975
	Температура вспышки в закрытом тигле	47°C / 116,6°F
	Сухой остаток % по объёму	38,7
	Расход	-
	Блеск	Глянцевая
	Цвет	-

## ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (*мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха*).

За более подробной информацией обратитесь по следующей ссылке к паспорту безопасности материала:

<https://sds.de-beer.com>

Приведенные здесь данные представляют типовые значения. Учитывая, что характеристики продукта в значительной степени зависят от условий и способов нанесения, данная информация должна служить только в качестве общего руководства. Компания Valspar не несет никакой ответственности за использование данной информации. ЕСЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО ИНОЕ С КОМПАНИЕЙ VALSPAR В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА ОТ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ. КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. Единственным средством устранения дефекта в данном продукте является замена некачественного продукта или возмещение его покупной цены, по нашему усмотрению. © 2012 The Valspar Corporation. Все права защищены.

Revision Date: March 2019

**valspar**  
AUTOMOTIVE

**TM.by**  
ONLINE STORE

<https://tm.by>  
Интернет-магазин

## ОЧИСТКА



1-051 Gun Cleaner

## ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Не менее 2 лет; (При обычных условиях хранения  
10°C - 30°C / 50°F - 90°F ) (закрытый контейнер).

## ПРИМЕЧАНИЕ



Приведенные здесь данные представляют типовые значения. Учитывая, что характеристики продукта в значительной степени зависят от условий и способов нанесения, данная информация должна служить только в качестве общего руководства. Компания Valspar не несет никакой ответственности за использование данной информации. ЕСЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО ИНОЕ С КОМПАНИЕЙ VALSPAR В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ ДАЕТ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА ОТ НАРУШЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ. КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-ЛИБО ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ. Единственным средством устранения дефекта в данном продукте является замена некачественного продукта или возмещение его покупной цены, по нашему усмотрению. © 2012 The Valspar Corporation. Все права защищены.

Revision Date: March 2019

**valspar**  
AUTOMOTIVE