



ПРИСАДОЧНЫЕ ПРУТКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ:

Упаковка ER70S-6	Ø сварочного прутка			
	1,6	2,0	2,4	3,2
Прутки (длина 1000 мм). Пластиковый пенал (5 кг)	4868	4869	4870	4871

ПРИСАДОЧНЫЕ ПРУТКИ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ:

Упаковка ER 308 LSi	Ø сварочного прутка						
	1,0	1,2	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Прутки (длина 1000 мм). Пластиковый пенал (5 кг)	1666	1668	1670	1672	1674	1676	4308

ПРИСАДОЧНЫЕ ПРУТКИ ER 4043/ER 5056 ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ:

Упаковка ER 4043/5056	Ø сварочного прутка				
	1,6	2,0	2,4	3,2	4,0
Прутки (длина 1000 мм). Пластиковый пенал (5 кг)	1634 / 1644	1637 / 1647	1638 / 1649	1640 / 1651	1642/1652

ПРИСАДОЧНЫЕ ПРУТКИ CuSi3 ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ:

Упаковка CuSi3	Ø сварочного прутка			
	1,6	2,0	2,4	3,2
Прутки (длина 1000 мм). Пластиковый пенал (5 кг)	5173	5174	5175	5176

ЭЛЕКТРОДЫ ВОЛЬФРАМОВЫЕ:

Марка	Ø электрода, мм	Длина электрода, мм	Легирующий элемент	Цвет маркировки	Род тока
WC-20	1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0	175	Церий	Серый	Постоянный прямой полярности
WL-20	1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0	175	Лантан	Синий	Пост. и перем. прямой полярности
WZ-8	1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0	175	Цирконий	Белый	Переменный
WY-20	1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0	175	Иттрий	Т. Синий	Постоянный прямой полярности
WP	1,0; 1,6; 2,0; 2,4; 3,0; 3,2; 4,0	175	Чистый вольфрам	Зеленый	Переменный