



Наименование:	Клей акриловый паркетный
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 20 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой тонированную под дуб массу. Массовая доля сухого остатка не менее 60%. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, стеклу, пластикам и пр. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 20 кг/см ² . Обладает высокой атмосферо- и водостойкостью. Клей паркетный №1 имеет хорошую текучесть, что делает его удобным при работе на горизонтальных поверхностях. Эластичен после высыхания, что уменьшает вероятность отслаивания клея при деформациях пола.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Расход:	Сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем, расход 0,7-1,0 кг/м ² или точками по 6-12 см ² , расход 250-400 г/м ² .
Способ нанесения:	Клей наносится сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем или точками по 6-12 см. Фрагмент паркета с нанесенным клеем совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд.
Время высыхания:	В течении 30 минут сохраняется подвижность, полная прочность достигается через 24-48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Склеивание производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Плотность:	1,3 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3