



Наименование:	Клей акриловый напольный «Профессионал»
Состав:	Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 8 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой белую с желтоватым оттенком вязкую жидкость со слабым запахом. Массовая доля сухого остатка не менее 60%. Имеет высокую адгезию к дереву, бетону, кирпичу, штукатурке, стеклу, пластикам и пр. Предел прочности при равномерном отрыве не менее 8 кг/см ² . Обладает атмосферо- и водостойкостью. Отличается более высокой эластичностью, чем клей напольный №1 «Эконом». После высыхания образует полупрозрачную эластичную плёнку с небольшой остаточной липкостью.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой.
Расход:	Клей наносится на склеиваемые поверхности сплошным слоем с последующим «расчёсом» зубчатым шпателем - расход 0,8-1,5 кг/м ² или точно - расход 250-400 г/м ² , с последующей сплошной подклейкой краёв.
Способ нанесения:	Клей наносится на склеиваемые поверхности в соответствии с инструкциями по применению данного напольного материала. При приклеивании сплошных напольных материалов типа ковровина или линолеума возможно как сплошное нанесение клея, так и точечное с последующей сплошной подклейкой краёв. Склеиваемые поверхности совместить друг с другом и прижать на несколько секунд.
Время высыхания:	Полная прочность достигается через 24 часа. При наклейке линолеума это время увеличивается до 48 часов. Приклеивание линолеума на линолеум не рекомендуется. Склеивание производить при отн. влажности воздуха не более 80% и температуре не ниже +7°C.
Сухой остаток:	Не менее 60%.
Плотность:	1,2-1,3 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Применение при повышенной влажности и температуре ниже +7°C.
Технические	2242-003-32998388-2010 с изм. 1,2,3



условия: