



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

ШПАТЛЕВКА С АЛЮМИНИЕМ

Номер товара:	15042-15049
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка
Общие характеристики:	Для ремонта автомобилей, восстановления двигателей, любых работ в области непрофессионального ремонта. Может применяться на обширной площади. При помощи данной шпатлевки можно легко достичь желаемой толщины слоя на поверхностях из металла, дерева, различных типов пластика и бетона. Применяется для заполнения неровностей и стабилизации хрупких элементов. Данный продукт – это двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка в виде смеси среднеэластичной, высокорективной, аминокввалентной полиэфирной смолы с различными минеральными, экологически чистыми наполнителями и алюминиевыми пигментами.

Характеристики продукта:

- Простота в применении
- Высокоэластичная
- Высокая тиксотропность обеспечивает легкость нанесения и отсутствие пор.
- Легко поддается шлифованию
- Обладает превосходной адгезией
- Не содержит асбест и силикон
- Быстро затвердевает
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам

Технические характеристики:

Основа:	полиэфирная смола с минеральными компонентами и алюминиевыми пигментами
Цвет:	серый

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Запах:	стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная, пастообразная
Срок хранения смеси при 20° C	приблизительно 4 минуты
Рабочая температура:	Минимум 12° C
Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут
Температура вспышки	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20° C	шпатлевка - 1,65 г/м ³ отвердитель - 1,15 г/м ³
Добавление отвердителя	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
Температурная стойкость после высыхания	120° C

Инструкция по применению:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

- Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать, распиливать, скоблить и красить.

Экологичность:

Экологически чистый: Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки и тара изготовлены из перерабатываемого материала.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

Стабильность при хранении:

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° С, относительной влажности воздуха до 60%) в не вскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

Доступная фасовка:

Название	Артикул	Фасовка
Шпатлевка с алюминием	15042	250 г
Шпатлевка с алюминием	15044	512 г
Шпатлевка с алюминием	15045	1000 г
Шпатлевка с алюминием	15046	1850 г
Шпатлевка с алюминием	15049	4100 г

Дата: 04 августа.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>