



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

Номер товара:	15032-15039
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка
Общие характеристики:	<p>Для ремонта отверстий, перфорации, вызванной коррозией, а также для устранения неровностей. Сочетание используемых полиэфирных смол позволяет использовать шпатлевку на поверхностях и участках, которые подвергаются физической деформации (растяжение). Данный продукт - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка на основе стекловолокна в виде смеси высокореактивной амин-ускоренной полиэфирной смолы с различными минеральными, экологически чистыми наполнителями.</p> <p>Области применения:</p> <ul style="list-style-type: none">- автомобильный сектор, машиностроение;- может применяться на металлах, дереве, бетоном, а также пластике, армированном стекловолокном.

Характеристики продукта:

- Простота в применении
- Высокоэластичная
- Обладает превосходной адгезией
- Хорошо растекается, дает гладкую поверхность
- Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
- Хорошая устойчивость, даже на вертикальных поверхностях
- Одинаково эффективна как на оцинкованных и обработанных горячим цинкованием поверхностях, так и на алюминии.
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам
- Не содержит асбест и силикон

Технические характеристики:

Основа: полиэфирная смола с минеральными компонентами

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Цвет:	зеленый
Запах:	стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная
Срок хранения смеси при 20° C	приблизительно 4 минуты
Рабочая температура:	Минимум 12° C
Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут
Температура вспышки	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20° C	шпатлевка - 1,6 г/м ³ отвердитель - 1,15 г/м ³
Добавление отвердителя	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
Температурная стойкость после высыхания	120° C

Инструкция по применению:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

- Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать, распиливать, скоблить и красить.
- Перед нанесением слоя краски поверхность необходимо обработать Универсальной среднезернистой шпатлёвкой Chamäleon или Универсальной мягкой шпатлевкой Chamäleon.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Экологичность:

Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки и тара изготовлены из перерабатываемого материала.

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой Chamäleon, соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Стабильность при хранении:

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° С, относительной влажности воздуха до 60%) в не вскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

Доступная фасовка:

Название	Артикул	Фасовка
Шпатлевка со стекловолокном	15032	250 г
Шпатлевка со стекловолокном	15034	512 г
Шпатлевка со стекловолокном	15035	1000 г
Шпатлевка со стекловолокном	15036	1850 г
Шпатлевка со стекловолокном	15039	4100 г

Дата: 04 августа.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт