



Техническая информация

Клей ПВА столярный «GOLDBASTIK BF 08»



1 кг

3 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- идеален для ответственных столярных работ;
- очень прочный и эластичный kleевой шов;
- универсальная область применения;
- обладает высокой влагостойкостью;
- после высыхания прозрачен, не оставляет пятен;
- для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый к применению
Состав	дисперсия ПВА, функциональные добавки
Консистенция	средняя вязкость
Цвет покрытия	прозрачный после высыхания
Плотность	ок. 1,05 г/см ³
Сухой остаток	не менее 40%
Время высыхания	12-24 часа (в зависимости от условий проведения работ)
Готовность к эксплуатации	через 24 часа
Способ нанесения	кисть, валик

Расход

4-7 м²/кг

Условия применения

температура воздуха, клея и основания от +10°C, влажность воздуха менее 80%

Применение

внутри помещений

Морозостойкость

нет, не допускать замерзания

Пожароопасность

нет

Условия хранения

при температуре от +5 до +35°C

Гарантийный срок хранения

2 года, в заводской невскрытой упаковке

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 286-93-90



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)

+375 29 395-50-88
+375 17 286-93-90



denis@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-30
info@goldbastik.com





НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для **ответственных** столярных работ, требующих очень высокой прочности клеевого шва. Идеально подходит для мебельной промышленности, склеивания элементов мебели, всех пород дерева, ДСП, ДВП, шпонка, фанеры, бумаги. Также может применяться для склеивания кожи, ткани, стыков обоев, легкого некоммерческого линолеума. Обеспечивает высокую адгезию и большую прочность соединения однородных и разнородных материалов, выдерживает большие нагрузки.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склейываемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Гладкую поверхность рекомендуется обработать наждачной бумагой. Температура поверхности, клея и воздуха должна быть не менее +10°C, а влажность воздуха менее 80%.
- Перед применением перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, соединить, плотно прижать и выдержать под нагрузкой не менее, чем 15 минут. Максимальный эффект достигается путем плотного сжатия склеиваемых поверхностей до их полного высыхания. Клей наносится кистью или валиком, сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. При столярных работах рекомендуется увеличить количество наносимого клея и поместить склеиваемые детали под пресс на 24 часа. Конечная прочность клеевого шва достигается через 24 часа и зависит от материалов и приложенного давления.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г. Минск, ул. Стариновская, 2-173, каб. 3
тел./факс +375 17 286-93-90, моб. +375 29 395-50-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы