



Краска для высококачественной отделки

# Haus Proff 3

**Высокие малярные характеристики**  
**Глубокоматовая**  
**Отличная укрывистость**  
**Допускает влажную уборку**

**Глубокоматовая краска высокой белизны для профессионального окрашивания потолков и стен. Обладает высокой адгезией и удобством нанесения, обеспечивая малый расход при сохранении высокой укрывистости. Не брызгает. Повышенная укрывистость краски позволяет получать плотное, одинаковое по насыщенности покрытие на неравномерных по цвету поверхностях. После высыхания образует абсолютно матовое покрытие, скрывающее погрешности нанесения. Допускает легкую влажную уборку (3 класс износостойкости по СТБ EN 13300). Гарантия высокого качества отделочных работ.**



**Назначение** ► Для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальными эксплуатационными требованиями (жилые комнаты, офисы и др.)



**Стандарты качества** ►

- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



**Типы поверхностей под окраску** ► Используется для окраски новых минеральных поверхностей (бетона, газобетона, гипсокартонных плит, кирпичной кладки, зашпаклеванных, оштукатуренных поверхностей), деревянных (в том числе ДСП, ДВП), а так же поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.



**Подготовка поверхности** ► Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держасьиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio.



**Нанесение** ► Перед использованием краску тщательно перемешать. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Покрытие приобретает окончательный цвет после полного высыхания краски.



**Цвет** ► Белый.



**Колеровка** ► Система Eskarocolor – 8500 оттенков. База А – пастельные тона. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



**Расход** ► 11,4-13,5 м<sup>2</sup>/л при однослойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности или 210-250 г/м<sup>2</sup> при двухслойном покрытии. При окрашивании рельефных, неровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход красок увеличивается и определяется опытным путем.



**Время высыхания** ► 4-6 часов, при температуре 20 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 65 ± 5 %.



**Рабочие инструменты** ► Волосной или лаковый валик, краскопульт, в труднодоступных для окраски местах использовать кисть.



**Очистка инструментов** ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



**Состав** ► Вода, дисперсия акрилового сополимера, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



**Морозостойкость** ► Не является морозостойким.



**Гарантийный срок хранения** ► 24 месяца с даты изготовления.



**Условия хранения** ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



**Меры предосторожности** ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



**Утилизация** ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



**Фасовка (объем, масса)** ► 2,3 л (3,25 кг); 4,6 л (6,5 кг); 9,2 л (13 кг).