



Техническая информация

DIAMANT Фактура

Для создания фактурных покрытий для наружных и внутренних работ

Описание материала

Назначение:

Краска DIAMANT Фактура предназначена для создания фактурных и толстослойных пластичных структурированных покрытий. Краска хорошо подходит для оптического выравнивания шероховатых и неравномерно структурированных штукатурок и позволяет перекрыть мелкие трещинки часто без необходимости предварительного шпатлевания на наружных и внутренних поверхностях. Краска идеально подходит для быстрой и экономичной отделки стен в подсобных помещениях. Фактурное покрытие обладает высокой механической прочностью.

Свойства:

- Легко наносится и структурируется
- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая, экологичная
- Обладает водоотталкивающими свойствами, повышенной износостойкостью и хорошей паропроницаемостью
- Не создает внутренних напряжений и не деформируется во время высыхания
- Ударостойкая и устойчивая к поверхностной механической нагрузке
- Хорошо заполняет
- Щелочестойкая, не омыляется

Размеры упаковки:

15 кг

Степень глянца:

матовая

Цветовой тон:

Белая.

Колеруется вручную в пастельные тона полнотоновыми и колеровочными красками на дисперсионной основе Alpina Kologant (не более 20%), а также колеровочными концентратами Alpina Tint (не более 1%). При колеровке краски вручную требуется смешивать все требуемое количество краски во избежание различий цветовых оттенков материала.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых

солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой заводской упаковке минимум 2 года.

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, минеральные наполнители, пигменты, вода, добавки. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010г.). Данный продукт содержит менее 30 г/л ЛОВ.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступных детям местах. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Более подробная информация указана в техническом паспорте продукта.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски или как бытовой мусор.

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное покрытие:

Нанести DIAMANT Фактура, разбавленную до 20% грунтовкой DIAMANT Грунт или Diamant Грунт-Концентрат.

Финишное покрытие:

DIAMANT Фактура наносится в неразбавленном виде или разбавляется в зависимости от желаемой фактуры до 5% водой.

Внимание:

При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавлять равное количество воды. Во избежание образования заметных стыков окрашенных участков, краску следует наносить «мокрое по мокрому» за один проход методом. Не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей подвергающихся водной нагрузке.

Способы нанесения покрытия:

Краску тщательно перемешать. Нанести кистью, валиком или кельмой из

нержавеющей стали, а также краскопульт. Краска особенно хорошо подходит для нанесения поролоновым валиком. После нанесения материала при необходимости его можно структурировать подходящим инструментом для получения желаемой фактуры. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Расход:

Ок. 1-1,3 м²/кг (800 - 1 000 г/м²) на гладком и микрошероховатом основании. На грубых шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения в условиях конкретного объекта.

Минимальная температура при применении и высыхании:

Температура подложки и окружающего воздуха должна быть выше + 5°C.

Время высыхания:

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию. Через 24 часа краска устойчива к дождю. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

К сведению потребителя:

Для предотвращения следов от валика (полошения), или пятен после напыления наносить краску методом «мокрое по мокрому» соблюдая температурно-влажностные условия, а также требования по разбавлению.

Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей имеющих постоянный контакт с водой.



Пригодные подложки и их подготовка:

Основания для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ.

Подготовка подложки:

Полностью удалите мох, растения, обветшалые покрытия и отложения грязи напорными струями воды или путем сухой механической очистки. Основание после очистки должно быть сухим, прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Штукатурки групп растворов Р II и Р III:

Новые штукатурки оставить необработанными в зависимости от погоды на 2-4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и просохнуть.

На пористых, впитывающих штукатурках с легкой осыпью песка провести грунтование материалом DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат. Мелящиеся штукатурки с сильной осыпью песка рекомендуется грунтовать материалом Dura-grund.

Бетон:

Поверхности очистить от загрязнений и осыпи песка соответствующим способом: механическим или с помощью струй горячей воды под давлением с соблюдением всех предписаний.

На слабо впитывающих, а также на гладких поверхностях применяется специальная грунтовка Beton-Kontakt. На сильно впитывающих поверхностях применяется DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками, обладающие хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить и придать шероховатость поверхности. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие материалами DIAMANT Грунт, или DIAMANT Грунт-Концентрат, предпочтительнее материалом Dura-grund или Beton-Kontakt.

Покрытия, не обладающие несущей способностью, минеральные краски:

Очистить старые штукатурки соответствующим методом. При влажной очистке поверхностей перед дальнейшей обработкой хорошо высушить. Прогрунтовать материалом Dura-grund.

Поверхности с высолами:

Солевые отложения удалить в сухом виде с помощью щетки. Применять грунтовку Dura-grund. При работе с поверхностями данного типа нельзя гарантировать долговечность покрытия, так как возможны повторные появления солевых отложений и вследствие этого нарушения адгезии (сцепления) покрытия с подложкой.

Поверхности, пораженные плесенью (грибком):

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шабера или скребка, промыть поверхности средством Saratex и дать им хорошо просохнуть. Грунтование произвести материалом Megamax Grund-Konzentrat.

Указания

Техническая консультация:

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основания и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в настоящей Технической информации целесообразно проконсультироваться у наших сотрудников на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Schnellerstrasse, 141
D-12439 Berlin
Tel. +49 30 63 94 62 75
Fax +49 30 63 94 63 78
e-mail: info.berlin@caparol.de
www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben
Представительство в РБ
пр-т Дзержинского, 104, офис 1502
220116 Минск
Тел.: +375 17 271 53 89
Факс: +375 17 271 53 73
e-mail: info@caparol.by
www.caparol.by

Иностранное частное предприятие «ДИСКОМ»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110
220035 Брест
Тел.: +375 162 29 72 37
Факс: +375 162 29 85 52
e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация по состоянию на июнь 2011 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность. С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.