

DIAMANT Ренова

Ярко-белая стойкая водно-дисперсионная краска для потолков и стен в интерьере

Описание материала

Назначение:

Водно-дисперсионная устойчивая краска для получения ярко-белых матовых покрытий стен и потолков в интерьере, обладает хорошей кроющей способностью, экологически безопасная, легко наносится.

Свойства:

- Хорошая укрывистость;
- Высокая степень белизны;
- Высокая адгезия;
- Легко наносится;
- Экологически чистая;
- Водоразбавляемая.

Размеры упаковки:

2,5; 5; 10 л

Степень глянца:

Матовая

Цветовой тон:

Белый.

Колеруется вручную в пастельные тона полнотонными и колеровочными красками на дисперсионной основе Alpina Colorant (не более 20%), а также колеровочными концентратами Alpina Tint (не более 1%). При колеровке краски вручную требуется смешивать все требуемое количество краски во избежание различий цветовых оттенков материала.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, минеральные наполнители добавки, вода. Европейские нормы содержания летучих органических веществ (ЛОВ) для продуктов данной категории A/a: 30 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОВ.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре не ниже +5С. Срок хранения в оригинально закрытой заводской упаковке минимум 2 года.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступных для детей местах. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «туман» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.

Утилизация отходов:

Во вторичную переработку сдавать только пустые емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как отходы красок на водной основе, высохшие остатки – как высохшие краски или как бытовой мусор..

Технология нанесения

Структура покрытия:

Грунтовочное покрытие:

На сильно или неравномерно впитывающие основания нанести DIAMANT Ренова, разведенную не более, чем 10% воды.

Финишный слой нанести краской, разведенной максимум 5% воды. На прогрунтованных основаниях с нормальной впитываемостью часто достаточно одного густого равномерного слоя.

Внимание:

При разбавлении заколерованной краски во избежание отклонений цветовых оттенков во все емкости добавлять точно равное количество воды.

Способы нанесения покрытия:

Краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскопультом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «сырое по сырому» за один проход, тщательно распределяя. В заключение прокатать валиком в одном направлении с одинаковым усилием. Инструменты промыть водой сразу после применения.

Расход:

Около 150 мл/м² на гладком основании. На грубых шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения в условиях конкретного объекта.

Минимальная температура при применении и высыхании:

Температура подложки и окружающего воздуха должна быть выше + 5°С.

Указания

Время высыхания:

При температуре + 20°С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующему окрашиванию через 12 часов. Полное высыхание и способность нести поверхностные нагрузки наступает примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности воздуха время высыхания соответственно увеличивается.

К сведению потребителя:

Для предотвращения следов от валика (полошения), или пятен после напыления наносить краску методом «мокрое по мокрому» соблюдая температурно-влажностные условия, а также требования по разбавлению.

Краска не пригодна для покрытия горизонтальных поверхностей имеющих постоянный контакт с водой.

Пригодные подложки и их подготовка:

Основания для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и разделяющих веществ.

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалами DIAMANT Грунт, или DIAMANT Грунт-Концентрат

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку DIAMANT Грунт, или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Бетон:

Остатки антиадгезивов или слои с осыпью песка очистить механическим способом. На слабо впитывающих, а также на гладких поверхностях применяется специальная грунтовка Beton-Kontakt. На сильно впитывающих поверхностях применяется DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Керамическая или облицовочная кладка:

Покрывать без предварительной обработки.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками, обладающие хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями зашлифовать.



Покрытия, не обладающие несущей способностью, минеральные краски:

Покрытия лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержатся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами DIAMANT Грунт или DIAMANT Грунт-Концентрат.

Поверхности, пораженные плесенью (грибком):

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Saratop и дать им хорошо просохнуть. Грунтование произвести материалом Alpina Megamat Grund-Konzentrat

Техническая консультация:

В настоящей публикации невозможно было рассмотреть все встречающиеся на практике основы и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации целесообразно консультироваться с нами или нашими сотрудниками на местах.

Мы с удовольствием дадим Вам детальные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам**LACUFA GmbH Lacke und Farben**

Schnellerstrasse, 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75

Fax +49 (0 30) 63 94 63 78

e-mail: info.berlin@caparol.de

www.caparol.de

LACUFA GmbH Lacke und Farben

Представительство в РБ

пр-т Дзержинского, 104, офис 1501

220116 Минск

Тел.: +375 17 271 53 89

Факс: +375 17 271 53 73

e-mail: info@caparol.by

www.caparol.by

Иностранное частное предприятие

«ДИСКОМ»

ул. Лейтенанта Рябцева, 110

220035 Брест

Тел.: +375 162 29 72 37

Факс: +375 162 29 85 52

e-mail: info@diskom.brest.by

Техническая информация по состоянию на март 2012 г.

Данная техническая информация базируется на новейшем уровне техники и опыте нашей компании. С учетом разнообразия подложек и объектных условий покупатель/потребитель, однако, не освобождается от обязанности компетентной проверки продукта на его пригодность для предусматриваемой цели использования в соответствующих условиях объекта потребителя, под его ответственность.

С выходом нового издания данная информация утрачивает свою силу.