



## Dachfarbe

### КРЫШИ И ЦОКОЛИ

- ✓ Стабильность цвета
- ✓ Шелковистый блеск
- ✓ Долговечность 10 лет
- ✓ Готовые цвета



Описание	
Наименование продукции	Краска водно-дисперсионная «ДАХФАРБЕ» ТУ РБ 28882332.003-98
Свойства	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Краска готовых цветов для шифера, цементно-песчаной черепицы и цоколей</li><li>✓ Благодаря специальным добавкам, образуемое покрытие обладает устойчивостью к биозаражениям (сдерживает рост грибков, мхов, лишайников).</li><li>✓ Изолирует асбест, уменьшает пыление шифера</li><li>✓ Покрытие устойчиво к УФ излучениям и неблагоприятным атмосферным воздействиям</li></ul>
Назначение	Для окраски новых, а также для капитального ремонта старых крыш с целью улучшения стока воды и увеличения срока эксплуатации. Рекомендуется также использовать для окраски минеральных поверхностей, подвергающихся дополнительным нагрузкам (например, цоколей зданий)
Типы поверхностей для нанесения	Шифер, черепица, минеральные поверхности (бетон, штукатурка, шпатлевка, кирпичная кладка и др.), гипсокартон, ДВП, ДСП.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий</li><li>✓ EN ISO 11998 - методика определения параметров износостойкости</li><li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE</li><li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества в соответствии со стандартом ISO 9001</li><li>✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»</li><li>✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза</li></ul>

ИООО «КОНДОР»  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.  
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



## Технические характеристики

Подготовка поверхности	Окрашиваемую поверхность тщательно очистить от пыли и других загрязнений и обязательно смыть струей воды под напором. Новый шифер перед покраской во избежание появления высолов выдержать при атмосферных условиях в течение трех-четырех месяцев. При покраске старых крыш имеющуюся на них растительность удалить с помощью металлических щеток или скребков, затем поверхность пропарить антисептиком Biotol Spray TM Condor и смыть водой. Перед покраской шифер или черепицу предварительно следует обработать водной акриловой грунтовкой Tiefgrund Dach TM Condor. Краску следует наносить в два слоя с интервалом не менее 8 ч.
Нанесение	Перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком или кистью. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 10 °C до + 30 °C. Запрещается производить окраску во время дождя, тумана или измороси. Второй слой краски наносить через 4-6 ч после нанесения первого.
Цвет	Красный, светло-коричневый, темно-коричневый, зеленый
Расход	200-250 г/м <sup>2</sup> в зависимости от основания при двухслойном покрытии (350 г на стандартный лист перекрытого шифера). При окраске поверхностей с глубокими дефектами и неровностями расход краски увеличивается и определяется опытным путем
Растворитель/разбавитель	Вода
Время высыхания	При двухслойном покрытии время полного высыхания и обретения покрытием защитных свойств при + 20 °C составляет 3 сут. При более низких температурах время высыхания краски увеличивается. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения
Массовая доля нелетучих веществ, %	45-55
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0-9,0
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup>	Не более 200
Степень перетира, мкм	Не более 50
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °C, ч	Не менее 96
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч	50 мин
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,3
Условная светостойкость (изм. коэф. диффузн. отр.), %	1
Морозостойкость покрытия, циклов	50
Адгезия покрытия краски к основанию, МПа	1,9
Коэффициент паропроницаемости, мг/м <sup>2</sup> *ч*Па	0,012
Устойчивость покрытия к воздействию переменных температурных циклов	10
Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклов	100
Срок службы покрытия в микроклиматических районах с умеренным климатом, лет	10-12
Рабочие инструменты	Кисть, валик
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, цветной пигмент, мраморный порошок, вспомогательные вещества

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

ИООО «КОНДОР»  
 Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
 ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
 Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.  
 Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.



**Информация**

Морозостойкость	Не замораживать
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	После покраски рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки
Объем/масса	5 л (6,5 кг); 10 л (13 кг).

**ИООО «КОНДОР»**  
Республика Беларусь, 224025, г. Брест  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130  
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. [Info@condor.by](mailto:Info@condor.by).  
Интернет: [www.condor.by](http://www.condor.by), [www.eskaro.by](http://www.eskaro.by).

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

