



Краска для помещений с высокими гигиеническими требованиями

# Laubglanz

**Шелковистая  
Устойчива к дезинфекции  
Стойкая к конденсату влаги**

**Высший класс износостойкости и очищения**

**Высокая укрывистость и адгезия к основанию. Устойчива к конденсату влаги.  
Образующее покрытие устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами.  
1 класс износостойкости по СТБ EN 13300.**



**Назначение** ► Для получения стойких к частому мытью покрытий стен и потолков внутри жилых и административных помещений, в том числе с повышенной влажностью. Рекомендуется для помещений с высокими эксплуатационными и гигиеническими требованиями (в медицинских и учебных учреждениях, детских садах, учреждениях общественного питания, клубах, студиях и т.п.).



**Стандарты качества** ►

- качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001
  - соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»
  - соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/бү «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»
- соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



**Типы поверхностей под окраску** ► Новые или ранее оштукатуренные, окрашенные водно-дисперсионными красками, заштатлеванные из бетона, газобетона, кирпича, асбоцемента, гипсокартонных плит, ДСП.



**Подготовка поверхности** ► Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio (в соответствии с указаниями на этикетке).



**Нанесение** ► Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 °С до + 30 °С. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого.  
Внимание! Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения, и приобретает окончательный цвет после высыхания краски.



**Цвет** ► Белый.



**Колеровка** ► Машинная по система Eskarocolor (базы А, TR) – 15 000 оттенков. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



**Расход** ► 10,7-13,4 м<sup>2</sup>/л на один слой или 200-250 г/м<sup>2</sup> при двухслойном покрытии. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.



**Время высыхания** ► 4-6 часов, при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%.



**Рабочие инструменты** ► Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм, распылитель.



**Очистка инструментов** ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



**Состав** ► Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



**Морозостойкость** ► Не является морозостойким.



**Гарантийный срок хранения** ► 24 месяца с даты изготовления.



**Условия хранения** ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуповенной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



**Меры предосторожности** ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



**Утилизация** ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



**Фасовка (объем, масса)** ► База А: 0,8 л (2,3 кг); 2,3 л (3 кг); 4,6 л (6 кг); 9,2 л (12 кг). База TR: 2,3 л (2,5 кг); 9 л (10 кг).

