



**Matlatex** – Устойчивая к влажному истиранию моющая краска для стен и потолка (соответствует стандарту EN 13300 класс 2)

**Matlatex** – белая матовая интерьерная влагостойкая латексная краска. Применяется для окраски стен и потолков внутри помещений.

**Моющая акриловая краска имеет высокую адгезию (прилипание к основанию), хорошо укрывает, быстро сохнет, не препятствует**

**естественному дыханию поверхностей, после высыхания краска образует равномерное, матовое покрытие, устойчивое к мытью.. Рекомендуется для потолков и стен внутри жилых и административных помещений.**

**Способ нанесения:** Моющую краску для стен рекомендуется предварительная обработка поверхности акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем (включая безвоздушный способ) в два слоя. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5 и не выше +30. Второй слой краски наносить через 3– 6 ч после нанесения первого. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Утилизация: после покраски рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или может быть утилизирована как бытовые отходы.

**Время высыхания:** 2-3 часа при температуре +20 и относительной температуре влажности воздуха 65%. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже +20.

**Хранение:** 24 месяца с даты указанной на упаковке при хранении в неповреждённой оригинальной упаковке в прохладном месте (не ниже +5 и не выше +30). **Не замораживать!**

**Тонирование:** тонируется машинной и ручной колеровкой.

**Состав:** стирол- акриловая дисперсия, диоксид титана, вспомогательные вещества.

**Расход: на 230-290 мл/м<sup>2</sup> в два слоя. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.**

**Тара:** 1 л/1,4 кг 2,5 л/3,5 кг, 5 л/7 кг, 10 л/14 кг