



Nordweiss-30

Особопрочная краска для окон и дверей

- ✓ Водоразбавимая
- ✓ Идеальна по дереву
- ✓ Эффект пластика
- ✓ Колеруется



| Описание | |
|---------------------------------|--|
| Наименование продукции | Краска водно-дисперсионная акриловая «Nordweiss-30» ТУ РБ 200551259.007-2003 |
| Свойства | <p>Для окраски изделий из древесины</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Стойкая к истиранию водоразбавимая полуматовая краска ✓ Легко наносится, не оставляет подтёков на вертикальных поверхностях ✓ Обладает высокой укрывистостью и белизной ✓ Быстро сохнет. Без запаха ✓ Образует равномерное гладкое покрытие, устойчивое к многократному мытью и очищению ✓ Покрытие не отслаивается и не желтеет со временем ✓ Атмосферостойкая (150 циклов. Протокол №2718 от 18.09.2014 выдан НИЧ БНТУ) <p>Блеск: полуматовая по EN 13300.</p> <p>Износостойкость: класс 2 по СТБ EN 13300 (ISO 11998)</p> |
| Назначение | <p>Для окрашивания деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Может использоваться для грунтованных металлических деталей, эксплуатируемых как внутри помещений, так и вне помещений, но не подвергающихся при этом агрессивным атмосферным воздействиям (например, под навесом).</p> <p>Применяется также для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными требованиями.</p> |
| Типы поверхностей для нанесения | Изделия из древесины (оконные рамы, двери, плинтусы, обшивочные доски, детали мебели и др.), минеральные поверхности, грунтованные металлические детали (элементы интерьеров, фасадов, деталей мебели). |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ EN 13300 – стандарт классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений ✓ СТБ ISO 2813– методика определения параметров блеска ✓ EN ISO 11998 – методика определения параметров износостойкости ✓ СТБ ИСО 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятия ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001 ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза |

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| Технические характеристики | |
|---|--|
| Подготовка поверхности | <p>Перед нанесением краски окрашиваемые поверхности (минеральные, металлические или деревянные) должны быть очищены от загрязнений, пыли, жирных пятен; деревянные дополнительно – от потеков смолы. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Поверхности, ранее окрашенные алкидными составами, необходимо обработать шкуркой до матовости.</p> <p>Новые деревянные поверхности перед окраской тщательно шлифуют. При необходимости для исправления дефектов поверхности допускается использовать специальные шпатлевки для изделий из древесины. Для получения наиболее качественного и долговечного покрытия, а также для снижения расхода, окрашиваемые поверхности рекомендуется предварительно покрыть грунтовкой.</p> <p>Ранее неокрашенные металлические поверхности перед покраской необходимо обработать соответствующей грунтовкой. Запрещается окрашивать разогретые поверхности.</p> <p>При окраске минеральных поверхностей для выравнивания впитывающей способности красок и уменьшения их расхода рекомендуется использовать водно-дисперсионные акриловые грунтовки.</p> |
| Нанесение | Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1 - 2 слоя кистью или валиком при температуре от + 10 °С до + 30 °С и относительной влажности не более 80 %. Окрашенные оконные рамы и двери можно плотно закрывать через 24 ч. |
| Цвет | Белый |
| Колеровка | <p>Машинная колеровка по системе Eskarocolor.</p> <p>База А – пастельные тона</p> <p>База TR – насыщенные тона</p> |
| Расход | 5,0-8,4 м ² /л или 150-250 г/м ² в зависимости от количества слоёв и структуры поверхности. |
| Растворитель/разбавитель | Вода |
| Время высыхания | 4-6 часов, при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) %. Время высыхания соответственно увеличивается при температуре ниже + 20 °С. |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 45 – 55 |
| Показатель концентрации ионов водорода, (рН) | 6,5 – 9,0 |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более | 150 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее | 96 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более | 1 |
| Плотность, г/см ³ | 1,1 – 1,4 |
| Адгезия покрытия к дереву, МПа, не менее | 1 |
| Твердость покрытия по маятниковому прибору, усл. ед., не менее | 0,20 |
| Условная светостойкость (изменение коэффициента) | 5 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 2 |
| Морозостойкость покрытия, циклов, не менее | 20 |

ИООО «КОНДОР»
 Республика Беларусь, 224025, г. Брест
 ул. Лейтенанта Рябцева, 130
 Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
 Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| | |
|--|--|
| Устойчивость покрытия к воздействию переменных | 9 |
| Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклов, | 150 |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически |
| Состав | Вода, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, вспомогательные вещества |
| Информация | |
| Морозостойкость | Не замораживать |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
| Условия хранения | Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от+ 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей |
| Меры предосторожности | Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой! |
| Утилизация | Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки |
| Объем/масса | 0,7 л (0,85 кг); 0,9 л (1,2 кг). |

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

