



Моющаяся краска для рельефных обоев и поверхностей

# Seidenglanz

Шелковистая

Многokrатное перекрашивание

Идеально подчеркивает структуру

Высший класс износостойкости и очищения

Тонкослойная. Удобна в нанесении, легко раскатывается, не брызгает.

Идеально прокрашивает и подчеркивает любой рисунок обоев и структурного покрытия.

Высокая белизна и укрывистость.

Образует шелковистое покрытие.

Защищает обои от случайных повреждений. 1 класс износостойкости по СТБ EN 13300.



**Назначение** ► Для окрашивания всех типов обоев, а также может быть использована для окраски стен и потолков внутри жилых и административных зданий, в том числе помещений, подвергающихся текущей влажной дезинфекции. Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.



**Стандарты качества** ►

• качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001

• соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.»

• соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/бy «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность»

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.



**Типы поверхностей под окраску** ► Все типы обоев, а так же новые поверхности или ранее оштукатуренные, окрашенные водно-дисперсионными красками, заштукатуренные из бетона, газобетона, кирпича, асбестоцемента, гипсокартонных плит, ДСП. Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей.



**Подготовка поверхности** ► При окраске структурных обоев специальная подготовка поверхности не требуется. Окрашивать обои следует не ранее, чем через 3 суток после их наклеивания. При окраске стен и потолков окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держателеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM Condor: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio.



**Нанесение** ► Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания от + 5 °С до + 30 °С.



**Цвет** ► Белый.



**Колеровка** ► Машинная по система Eskarocolor (базы А, TR) – 15 000 оттенков. Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor.



**Расход** ► 8,9-10,6 м<sup>2</sup>/л при однослойном покрытии или 250-300 г/м<sup>2</sup> при двухслойном покрытии. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности и способа нанесения.



**Время высыхания** ► 4-6 часов, при температуре +20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5%.



**Рабочие инструменты** ► Кисть, валик велюровый или с длиной ворса до 14 мм, распылитель.



**Очистка инструментов** ► Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически.



**Состав** ► Вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.



**Морозостойкость** ► Не является морозостойким.



**Гарантийный срок хранения** ► 24 месяца с даты изготовления.



**Условия хранения** ► Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупороженной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.



**Меры предосторожности** ► Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!



**Утилизация** ► Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.



**Фасовка (объем, масса)** ► База А: 0,8 л (1 кг); 2,3 л (3 кг); 4,6 л (6 кг); 9,2 л (12 кг). База TR: 2,3 л (2,5 кг); 9 л (10 кг).