

Автоклей - герметик-клей DoneDeal прозрачный DD6870



Автоклей, клей-герметик прозрачный (82 г.) Done Deal DD6870. Универсальный клей-герметик, предназначенный для склеивания и герметизации в любых сочетаниях различных материалов (кожа, ткань, резина, стекло и многое другое).

Характеристики

- Состав - дистилляты нефти, метилэтилкетон, толуин, комплекс полимерных добавок.
- Цвет - прозрачный.
- Термоустойчивость - от -45 °С до +105 °С.
- Температура применения - от +5 °С до +30 °С.
- Прочность соединения - 195 кг/см².
- Время схватывания - 10-15 мин.
- Время отвердевания - 1 ч.
- Полная полимеризация - 24 ч.

Область применения

Склеивает и герметизирует в любых сочетаниях:

- резину,
- шланги радиатора,
- большинство пластиков,
- твердую и пористую резину,
- поролон,
- винил,
- стекло, оргстекло,
- кожу, ткань, ковры,
- металл,
- провода, клеммы, соединения.

Особенности и преимущества

- DD6870 надежно соединяет разнородные материалы, имеющие различный коэффициент теплового расширения;
- выдерживает перепады температуры;
- выдерживает ударные нагрузки и вибрации;
- устойчив к воздействию технических жидкостей, слабых кислот и щелочей;
- после полной полимеризации может окрашиваться лаками и эмалями.

Применение

- Автоклей в очень ограниченных случаях может повредить (размягчить) некоторые виды лакокрасочных покрытий (особенно не заводских) и пластмасс - поэтому рекомендуется проверить действие клея-герметика на небольшом, незаметном участке ремонтируемого материала.
- Отметить первоначальное или выбранное положение крепежной пластины на внешней стороне стекла.
- Снять крепежную пластину, если это невозможно, уменьшить вес и размеры прикрепляемого узла за счет удаления отдельных деталей.
- Очистите, высушите и обезжирьте склеиваемые поверхности.
- По возможности зашкурьте (можно поцарапать отверткой в труднодоступных местах).
- Нанесите клей-герметик на обе склеиваемые поверхности.
- Дайте слою подсохнуть 2-5 мин.
- Плотно сожмите поверхности, добиваясь выдавливания состава.

- Правильно позиционируйте поверхности в течение 30-60 секунд, зафиксируйте на 10-15 минут или до схватывания.
- Полное отвердевание клея-герметика происходит через 24 часа.
- Нагрев до +70 °С сокращает время отвердевания до 2-3 часов. Температуры ниже +5 °С замедляют отвердевание.
- Максимальная прочность клеевого соединения возникает через 48 часов.
- После применения очистите резьбу тюбика от остатков клея-герметика, убедитесь, что в тюбике нет воздуха и плотно закройте его.
- Незастывший клей-герметик можно очистить с помощью ацетона, застывший - только механическим путем.
- При использовании для герметизации нанесите несколько тонких слоев с сушкой 10-15 минут. Полироли, защитные покрытия для пластика или резины (особенно силиконовые) должны быть удалены соответствующим растворителем (подходящим под материал) или механически (шкуркой) для склейки.

Предостережение.

DD6870 - Огнеопасно! Избегайте попадания на кожу, слизистые оболочки глаз и пищеварительного тракта. Используйте в хорошо проветриваемых помещениях, не вдыхайте пары. При попадании в глаза: промойте водой в течение 15 минут, проконсультируйтесь с врачом; на кожу: вымойте загрязненный участок кожи водой с мылом; в желудочно-кишечный тракт: не вызывайте рвоту, выпейте воды или молока и обратитесь к врачу. Хранить в местах, недоступных для детей!

Хранение.

DD6870 - Срок годности указан на упаковке. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С .