

ZIC TOP 5W-30

Mit jedem Tropfen eine authentische Technologie: Ein Blend aus Polyalphaolefin (PAO) und YUBASE PLUS, einem Next-Generation GR III Basisöl, auf dem allerneuesten Stand der Technik.

SK Lubricants ist der Weltmarktführer bei den GR III Premium Basisölen.

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей современных легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла YUBASE PLUS в сочетании с современным низкосольным пакетом присадок (Low SAPS).

РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN
ACEA C3
Volkswagen/AUDI/Skoda VW 504.00/507.00
Mercedes-Benz Approval 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C-30

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходно защищает комплексные системы очистки выхлопных газов (DPF, CPF, CAT и др.) автомобилей экологического класса б и ниже.

Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа даже в условиях повышенных скоростей и нагрузок.

Предотвращает образование отложений в двигателе, нагара на стенках цилиндров и поршней.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение | Метод испытания |
|---|----------|-----------------|
| Класс вязкости по SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
| Плотность при 15°C, г/см ³ | 0,85 | ASTM D 1298 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с | 60,3 | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с | 11,6 | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 168 | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки, °C | 228 | ASTM D 92 |
| Температура потери текучести, °C | -45,0 | ASTM D 97 |
| Щелочное число, мг КОН/г | 6,35 | ASTM D 2896 |
| Сульфатная зольность, % | 0,65 | ASTM D 874 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламениться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана в восьмизначном коде на упаковке. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Германии по технологии и под контролем SK lubricants Co., Ltd.

26, Jongro, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea

www.skzic.com, www.zicoil.ru

С предложениями и претензиями обращаться по адресу:

Импортер в РФ: ООО «СК Лубрикантс Рус»

123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, оф. 1302

E-mail: zic@sk.com

VHVI TECH.

yubase ^{plus}

№1 Synthetic base oil