

DAI® Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1



Назначение:

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100 мкм

Область применения:

Внутри и снаружи помещений по ЛЮБЫМ металлическим поверхностям, новым и ранее окрашенным:

- стальным и чугунным (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла (профнастил) и нержавеющей стали

Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 20%, эксплуатируемые внутри помещений

Технические данные:

Состав

модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель

Методы нанесения

кисть, валик, распыление

Разбавление

допускается, но не более 10% от общей массы состава

| | |
|---|--|
| Разбавитель | универсальный растворитель Dali™, сольвент, ксилол, P646/647 |
| Температура применения | от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80% |
| Количество слоев | 2-3 |
| Расход в 1 слой | 1л на 12-18м ² |
| Время высыхания (при t° +20±2°C) | на отлип – до 3 часов межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 3 суток окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток |
| Блеск покрытия | глянцевый (не менее 75%) |
| Цвет | 15 цветов по каталогу RAL |
| Колеровка ручная | белый цвет - универсальными колерными пастами Dali™ |
| Вязкость ВЗ-246 6мм (при t° +20±2°C), сек | 40-80 |
| Плотность, г/см ³ | 1,20 – 1,30 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCl | до 7 суток |
| Термостойкость покрытия | до + 80°C |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений) | до 8 лет |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений) | не менее 10 лет |
| Очистка инструмента | универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит, сольвент, ксилол, P 646/647 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Хранение и транспортировка | при t° от -40° до +40°С не теряет свойств при замораживании |
| Срок годности | 3 года в заполненной герметичной таре |
| Фасовка | 0,23; 0,75; 2; 10л |