

# DAI® Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1



## Назначение:

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100 мкм

## Область применения:

Внутри и снаружи помещений по ЛЮБЫМ металлическим поверхностям, новым и ранее окрашенным:

- стальным и чугунным (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла (профнастил) и нержавеющей стали

Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 20%, эксплуатируемые внутри помещений

## Технические данные:

Состав

модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель

Методы нанесения

кисть, валик, распыление

Разбавление

допускается, но не более 10% от общей массы состава

|   |  |
|---|--|
| Разбавитель   | универсальный растворитель Dali™, сольвент, ксилол, P646/647   |
| Температура применения  | от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80%   |
| Количество слоев  | 2-3  |
| Расход в 1 слой   | 1л на 12-18м <sup>2</sup>  |
| Время высыхания (при t° +20±2°C)  | на отлип – до 3 часов<br>межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 3 суток<br>окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток |
| Блеск покрытия  | глянцевый (не менее 75%)   |
| Цвет  | 15 цветов по каталогу RAL  |
| Колеровка ручная  | белый цвет - универсальными колерными пастами Dali™  |
| Вязкость ВЗ-246 6мм (при t° +20±2°C), сек                                 | 40-80  |
| Плотность, г/см <sup>3</sup>  | 1,20 – 1,30  |
| Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCl | до 7 суток   |
| Термостойкость покрытия   | до + 80°C  |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)                   | до 8 лет   |
| Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)                    | не менее 10 лет  |
| Очистка инструмента   | универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит, сольвент, ксилол, P 646/647   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Хранение и<br>транспортировка | при t° от -40° до +40°С<br>не теряет свойств при замораживании |
| Срок годности                 | 3 года в заполненной герметичной таре                          |
| Фасовка                       | 0,23; 0,75; 2; 10л   |