

DAI® Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1



Назначение:

Защитно-декоративная обработка различных металлических поверхностей, в том числе пораженных точечной или сплошной коррозией с толщиной ржавчины до 100 мкм

Область применения:

Внутри и снаружи помещений по ЛЮБЫМ металлическим поверхностям, новым и ранее окрашенным:

- стальным и чугунным (решетки, ограды, гаражи, ворота и пр.)
- цветным металлам (цинк, медь, алюминий)
- поверхностям из оцинкованного металла (профнастил) и нержавеющей стали

Допускается нанесение на деревянные поверхности, влажностью не выше 20%, эксплуатируемые внутри помещений

Технические данные:

Состав	модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава

Разбавитель	универсальный растворитель Dali™, сольвент, ксилол, P646/647
Температура применения	от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2-3
Расход в 1 слой	1л на 12-18м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	на отлип – до 3 часов межслойная сушка – от 5 минут до 2 часов, либо через 3 суток окончательный набор прочности покрытия - до 7 суток
Блеск покрытия	глянцевый (не менее 75%)
Цвет	15 цветов по каталогу RAL
Колеровка ручная	белый цвет - универсальными колерными пастами Dali™
Вязкость ВЗ-246 6мм (при t° +20±2°C), сек	40-80
Плотность, г/см ³	1,20 – 1,30
Стойкость пленки к статическому воздействию масел, воды, 3% раствора NaCl	до 7 суток
Термостойкость покрытия	до + 80°C
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 8 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Очистка инструмента	универсальный растворитель Dali™, уайт-спирит, сольвент, ксилол, P 646/647

Хранение и транспортировка	при t° от -40° до +40°С не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,23; 0,75; 2; 10л