



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

| | |
|--|---|
| Номер товара: | 14554 |
| Назначение: | Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт/наполнитель |
| Общие характеристики: | Двухкомпонентный грунт-наполнитель на основе эпоксидной смолы, не содержащий хроматов, применяющийся для покрасочных и ремонтных автомобильных работ. Быстро сохнет, превосходно растекается по поверхности, не разбрызгивается. Позволяет в кратчайшие сроки перекрасить поверхность, обеспечивая сохранение блеска. Лучше всего подходит для полиэфирных шпатлевок и высокопрочных полиэфирных аэрозольных грунтов. |
| Свойства продукта: | Превосходно растекается по поверхности, не разбрызгивается, быстро сохнет. Обработанная поверхность готова к нанесению нового слоя спустя 45 минут. Обеспечивает высокий уровень блеска при полировании «мокрым по мокрому». Обладает адгезией к стали, алюминию и оцинкованным поверхностям. |
| Физические и химические характеристики: | |
| Связующее вещество | Сочетание эпоксидно-полиамидных смол |
| Цвет/Блеск | светло-серый |
| Спецификация | Степень блеска: DIN 67 530 Удельный вес: 1,3 – 1,4 г/см ³ DIN 51 757 Вязкость: тиксотропный |
| Содержание ЛОС | Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 540 г / л Данный продукт содержит максимум 540 г/л ЛОС (4.50 фунтов/галлон) |

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Нанесение:

| | |
|--|---|
| Условия нанесения: | при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 80%. |
| Совместимые поверхности: | Железо и сталь, алюминий, шлифованные оцинкованные поверхности, высохшие и шлифованные старые лакокрасочные покрытия. |
| Предобработка поверхности: | Очистить, высушить, удалить пыль, грязь, ржавчину, жиры и масла. Отшлифовать и очистить поверхность при помощи силиконового очистителя. |
| Пропорция смешивания: | 2 части двухкомпонентного эпоксидного грунта 1 часть отвердителя |
| Нанесение | Можно наносить распылением Распыление (воздушное): Вязкость: 16-28 секунд 4 мм DIN Диаметр сопла: 1,2 – 1,6 мм Давление: 2 бар Количество распылений: 1-2 |
| Разбавление: | Разбавитель (добавление 10-25%) |
| Время сушки: | Высыхание от пыли: через приблизительно 10-15 минут Для повторного нанесения: 30-45 минут Для шлифования: через приблизительно 6-8 часов при 20° C |
| Готовность к нанесению шпатлевки: | Готов к нанесению шпатлевки через 30 минут при 60° C или через 1-2 часа при естественной сушке (комнатная температура). Не наносить пленку толщиной более 25 микрон (1 тонкий слой) при дальнейшем использовании шпатлевки. |
| Срок хранения смеси: | 5 часов |
| Нижний слой: | двухкомпонентный эпоксидный грунт толщиной 25-50 мкм |
| Верхний слой: | однокомпонентные и двухкомпонентные эмали |
| Расход: | 9-10 м ² /л (при толщине пленки 35 микрон) |
| Примечания: | Через 48 часов требуется отшлифовать грунт |

После использования: Незамедлительно после использования очистить инструменты, включая сопло, нитро-растворителем. Удалить сухую пленку смывкой для краски.

Меры безопасности:

- Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для детей месте.
- Хранить отдельно от пищевых продуктов и корма для домашних животных.

Chamäleon GmbH – Технический Паспорт



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

- Избегать контакта с глазами и кожей.
- Носить защитные перчатки и специальную защиту для глаз и лица.
- При случайном проглатывании, немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите контейнер или этикетку медицинскому специалисту.

Срок хранения:

не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>