



Mattlatex

Латексная

- ✓ Высокоукрывистая
- ✓ Моющаяся
- ✓ Без вредных веществ



| Описание | |
|---------------------------------|---|
| Наименование продукции | Краска водно-дисперсионная «Mattlatex» ТУ BY 200551259.010-2008 |
| Свойства | <p>Высокоукрывистая моющаяся краска для стен и потолков</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Матовая латексная краска для стен и потолков ✓ Обладает отличной укрывистостью ✓ Легко и равномерно наносится ✓ Создаёт гладкое стойкое к мытью покрытие ✓ Без запаха ✓ Соответствует европейским экологическим нормам по содержанию ЛОС ✓ Не способствует развитию микрофлоры <p>Блеск: глубокоматовая по СТБ EN 13300 (ISO 2813)</p> <p>Износостойкость: 3 класс по СТБ EN 13300 (EN ISO 11998)</p> |
| Назначение | Рекомендуется для получения качественных долговечных покрытий стен и потолков внутри жилых и административных помещений с нормальной влажностью |
| Типы поверхностей для нанесения | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Подходит для окраски новых минеральных поверхностей (шпатлевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и др.), а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none"> ✓ СТБ EN 13300 – стандарт классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавимых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений ✓ СТБ ISO 2813 – методика определения параметров блеска ✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий ✓ EN ISO 11998 – методика определения параметров износостойкости ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001 ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза |

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| | |
|---|--|
| Технические характеристики | |
| Подготовка поверхности | Окрашиваемое основание следует очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Сильно загрязненные поверхности следует очистить 3 %-5 % раствором соды, промыть водой и высушить. Ранее окрашенные масляной краской или эмалью поверхности очистить от отслаивающегося покрытия, обработать наждачной бумагой до шероховатости и очистить от образовавшейся пыли. Старую меловую побелку следует полностью удалить. Для получения качественного и долговечного покрытия неровности, выбоины и трещины следует выровнять шпатлевкой акриловой, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтовкой водно-дисперсионной «Unigrund Basen». Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio |
| Нанесение | Перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. |
| Уход за окрашенной поверхностью | Окончательную износостойкость покрытие приобретает примерно через 4 нед - в течение этого времени обращайтесь с поверхностью осторожно, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость. При необходимости поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой губкой или тряпкой приблизительно через 2 сут после нанесения. Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Для удаления плесени рекомендуем использовать Condor Biotol Spray |
| Цвет | Белый |
| Колеровка | Машинная колеровка по системе Eskarocolor Ручная колеровка пигментными пастами Vollton TM Condor |
| Расход | 8,6-12 м ² /л при однослойном покрытии (250-350 г/м ² при двухслойном покрытии) для гладких, предварительно загрунтованных поверхностей. При окрашивании рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход краски увеличивается и определяется опытным путем |
| Растворитель/разбавитель | Вода |
| Время высыхания | 4-6 часов, при температуре (20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха (65 ± 5) % |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-65 |
| Показатель концентрации ионов водорода, рН | 7,5-9,5 |
| Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² | Не более 220 |
| Степень перетира, мкм | Не более 60 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч | Не менее 48 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч | 43 мин |
| Плотность, г/см ³ | 1,5 |
| Адгезия покрытия к основанию, МПа | 1,3 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м ² *ч*Па | 0,012 |
| Стойкость к влажному истиранию | Класс 3 |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, распылитель |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохшая краска очищается механически |
| Состав | Вода, дисперсия сополимеров этилена и винилацетата, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества |

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| | |
|---------------------------|---|
| Информация | |
| Морозостойкость | Не замораживать |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
| Условия хранения | Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей |
| Меры предосторожности | Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой! |
| Утилизация | Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки |
| Объем/масса | 1 л (1,5 кг) – 2,5 л (3,75 кг) – 5 л (7,5 кг) – 10 л (15 кг) – 15 л (22,5 кг). |

ИООО «КОНДОР»
 Республика Беларусь, 224025, г. Брест
 ул. Лейтенанта Рябцева, 130
 Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
 Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
 холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

