



Sauna Lack

Полуматовый акриловый лак для саун и бань

- ✓ Водоразбавимый
- ✓ Защищает от загрязнений
- ✓ Повышенное водоотталкивание
- ✓ Жаростойкость 110 °С



| Описание | |
|---------------------------------|--|
| Наименование продукции | Лак водно-дисперсионный акриловый «Sauna Lack» ТУ РБ 200551259.007-2003 |
| Свойства | <p>Полуматовый акриловый лак для саун и бань</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Легко наносится, глубоко впитывается, быстро сохнет✓ Защищает поверхность от влаги, загрязнений и высоких температур✓ Предохраняет поверхность от синевы и плесени✓ Обработанная поверхность выдерживает частое мытье✓ Не токсичен, без запаха |
| Назначение | Для защиты обшитых деревом стен и потолков, оконных рам, дверей, плинтусов во влажных помещениях, а также в условиях высоких температур, характерных для саун и бань. Не рекомендуется для обработки банных полков, скамеек и полов |
| Типы поверхностей для нанесения | Деревянные поверхности |
| Стандарты качества | <ul style="list-style-type: none">✓ СТБ ИСО 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом СТБ ISO 9001✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза |
| Технические характеристики | |
| Подготовка поверхности | <p>Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, жира, пыли, от потеков смолы. С ранее лакированных поверхностей удалить старое отслаивающееся покрытие, зачистить поверхность шкуркой и промыть водой. Новые деревянные поверхности отшлифовать. Перед нанесением лака возможна обработка поверхности не пленкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе.</p> <p>Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть очищены, обработаны средством Condor Biotol Spray, промыты водой и высушены</p> |

ИООО «КОНДОР»

Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130

Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



| | |
|---|---|
| Нанесение | Перед применением лак тщательно перемешать. Во время работы с лаком рекомендуется периодически перемешивать лак для равномерного распределения тонирующих паст и матирующей добавки. Наносить мягкой кистью или лаковым валиком вдоль волокон дерева в два слоя, а в парильных помещениях – в один. Второй слой наносить не ранее, чем через 6 ч после нанесения первого. Перед нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка отшлифовать. При необходимости лак можно разбавить водой (не более 5 %). Наносить при температуре + 20 °С. Перед нанесением лака возможна обработка окрашиваемой поверхности непленкообразующими пропитками, грунтовками и морилками на водной основе, в данном случае к лакированию приступать только после тщательного высыхания предыдущего слоя |
| Цвет | Бесцветный |
| Расход | 5,1-10,1 м ² /л (100-200 г/м ²) на один или два слоя в зависимости от структуры поверхности |
| Время высыхания | При температуре + 20 °С время выдержки покрытия до эксплуатации – 24 ч, время полного высыхания покрытия и обретения им заданных защитных свойств – 2 нед. |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 15 |
| Показатель концентрации ионов водорода, (рН) | 7,5 – 9,5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее | 24 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 1 |
| Плотность, г/см ³ | 1,0 – 1,2 |
| Адгезия покрытия к дереву, | 1 |
| Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более | 2 |
| Устойчивость покрытия к воздействию переменных температур, цикл. не менее | 10 |
| Рабочие инструменты | Кисть с искусственным ворсом, валик лаковый |
| Очистка инструментов | Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически |
| Состав | Вода, дисперсия акрилового сополимера, вспомогательные вещества |
| Информация | |
| Морозостойкость | Не замораживать |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
| Условия хранения | Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укуповенной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей |
| Меры предосторожности | Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть водой! |
| Утилизация | Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки |
| Объем/масса | 0,7 л (0,7 кг) – 2,3 л (2,3 кг) |

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 516 262 / 516 363. info@condor.by
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

