

## BIO EXTRACT- защитная лессирующая пропитка ПО ДЕРЕВУ



**BIO EXTRACT**-пропитка для дерева на водной основе предназначена для декорирования и защиты древесины. Продукт можно применять как для внутренних, так и наружных работ. Продукт рекомендуется для окраски жилых зданий и хозяйственных сооружений, архитектурных элементов (балки, колонны), садовых сооружений (беседки, заборы, садовая мебель) из древесины. Пропитка содержит натуральный воск наивысшего качества, который обладает водоотталкивающими свойствами. Благодаря этим свойствам противодействует развитию плесени и грибков, предотвращает гниение древесины. Пропитка обладает очень высокой цветостойкостью. Специальные пигменты обеспечивают надежную защиту от вредоносных ультрафиолетовых лучей. Цена на пропитку для дерева невысокая относительно ее профессиональных качеств.

**Внимание: Бесцветный не защищает от ультрафиолетовых лучей!**

**Способ применения:** Окраска может производиться при температуре не ниже 6 С. Перед нанесением поверхность следует очистить и, в случае необходимости обезжирить, удалить с нее пыль и грязь. Необходимо удалить старую краску и лак. При нанесении на смолистые покрытия необходимо очистить их универсальным растворителем. Древесина должна быть сухой (влажность не должна превышать 15%). Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать. Пропитка не требует разбавления, но при необходимости его можно развести водой (до 10%). Пропитка равномерно наносится на поверхность при помощи кисти или валика. Рекомендуется наносить два слоя (второй слой следует наносить только после высыхания первого). После использования Инструменты следует промыть водой с моющим средством. Цветовой и декоративный эффект: Продукт изготавливается разных цветов, имитирующих естественные цвета древесины. Цвет продукта в жидкой форме отличается от цвета после нанесения и высыхания. После нанесения сохраняется рисунок древесины. При высыхании пропитка образует матовое покрытие.

**Расход:** Зависит от поверхности вида древесины : до 6 м.кв./1л настроганая поверхность; до 12м.кв/1л для строганой поверхности при нанесении одного слоя,

**Цвета:** красное дерево, рябина, полисандр, бесцветный, махагон, тик, белый, слива, папоротник, груша, вишня, граб.

**Транспортировка и хранение:** Транспортировать и хранить в плотно закрытой оригинальной таре, при температуре 5-30 °С. При длительном хранении пропитка может расслоиться, что не влияет на ее потребительские свойства.

**Химический состав:** полимерные дисперсии, воски, пигменты, добавки.

**Срок годности:** 2 года с даты изготовления (при правильном хранении в оригинальной плотно закрытой упаковке).

**Высыхание на отлип:** 1-2 часа Время полного высыхания: 12-24 часа Расход: зависит от поверхности и вида древесины: до 6 м.кв./1л, настроганая поверхность; до 12м.кв./1л для строганой поверхности при нанесении одного слоя.

**Тара:** 1л, 2,5 л, 5 л, 10 л.