

## ZIC G-FF 75W-85

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое масло для механических трансмиссий, требующих вязкость по SAE 75W-85 и категорию по API GL-4.

Изготовлено на основе полиальфаолефинов (ПАО) и собственного синтетического базового масла Yubase.

Специально разработано для Hyundai и KIA.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Содержит эффективные противоизносные присадки.

Обладает высокой термоокислительной стабильностью, предотвращает образование отложений.

Сокращает потери на трение, повышает эффективность работы трансмиссии.

Обладает отличной совместимостью с материалами уплотнительных соединений.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Класс вязкости по SAE	75W-85	SAE J 306
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	61,7	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11,8	ASTM D 445
Индекс вязкости	191	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	230	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-45,0	ASTM D 97
Кислотное число, мг КОН/г	0,93	ASTM D 664
Коррозионное воздействие на медь при 100°C 3 ч	1-a	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	74753	ASTM D 2983

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не считается опасным по GHS ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.

- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана в восьмизначном коде на упаковке. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK Lubricants Co., Ltd.  
26, Jongro, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea  
[www.skzic.com](http://www.skzic.com)

**VHVI** TECH.

**yubase<sup>+</sup>**

*№1 Synthetic base oil*