

Arlok

39

Клей-фиксатор для гибких напольных покрытий

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- морозостойкий
- не содержит растворителей
- возможность нанесения валиком
- устойчив к влажной уборке покрытия
- нейтральный запах
- подходит для теплых полов и под мебель на роликах
- очень низкая эмиссия
- легко наносится; легко очищается

НАЗНАЧЕНИЕ



Предназначен для фиксации:

- ковровина, текстильных, виниловых покрытий на прошпаклёванные полы или на уже имеющиеся напольные покрытия, подвергнутые очистке (н-р: виниловые покрытия, линолеум, керамическая плитка, лакированный паркет или дощатый пол);
- напольного покрытия внутри помещения

на впитывающие и не впитывающие влагу основания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	полимерная дисперсия
Цвет	бежевый
Консистенция	средняя вязкость
Удельный вес	1,2 кг/л
Растворитель / Разбавитель	вода
Время для подсушки	ок.15 мин. (на впитывающих влагу основаниях); ок. 30 мин. (на невпитывающих влагу основаниях)
Рабочее время	до 60 мин. (для рулонных напольных покрытий); до 30 мин. (для модульных напольных покрытий)
Способ нанесения	валик, многозубчатый шпатель ТКВ А1
Расход	ок. 150-200/м ² (в зависимости от вида покрытия и основания)
Условия хранения	вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки
Срок хранения	15 месяцев, в заводской закрытой упаковке;
Морозостойкость	допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания, при температуре не ниже – 40°C
Температура применения	не ниже +15°C
Относительная влажность воздуха (RH)	не выше 75%

Arlok

39

Клей-фиксатор для гибких напольных покрытий

ОСНОВАНИЕ

Основание должно быть прочным на сжатие и растяжение, выровненным и просушенным, без трещин, очищенным от остатков мастики, пыли, жиров, масел и других материалов, снижающих клеящую способность. Основание с недостатками необходимо дополнительно доработать: отшлифовать, нанести грунтовку и выравнивающую смесь.

Не рекомендуется производить укладку покрытия сразу после нанесения клея на загрунтованную поверхность основания без нанесения на основание слоя шпатлевки или нивелирующей смеси толщиной не менее 3мм (для увеличения впитывающей способности основания). Температура клея и основания должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

На поверхности клея допускается образование полимерной пленки. Перед применением пленку необходимо удалить. **Клей тщательно размешать!** После этого клей готов к применению.

Для укладки рулонных напольных покрытий клей наносится с помощью валика или многозубчатого шпателя А1 равномерно на основание. *Для укладки модульных напольных покрытий* клей наносится с помощью многозубчатого шпателя А1 равномерно на основание. Время предварительной подсушки зависит от температуры помещения, влажности воздуха, ровности основания и количества нанесенного клея. Готовность клея определяется визуально, легким касанием клеевого поля пальцами рук – клей не должен переходить на пальцы. Напольное покрытие укладывается во влажное клеевое поле.

При укладке покрытий на вторичной синтетической основе рекомендуется применять шпатель с мелкими зубьями и укладывать покрытие в полувлажное клеевое поле.

При укладке виниловых покрытий на непитывающее воду основание (старые покрытия) необходимо увеличить время подсушки (пленка должна остаться клеящей, но уже сухой). Во избежание образования повышенной влажности между покрытием и полом (вздутия и пузырей в т.ч.), уложенное напольное покрытие необходимо прижать путем приглаживания или с помощью прикаточного валика (весом 30-50 кг), особенно в области швов.

Укладку напольных покрытий производить при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности не выше 75% (рекомендованная 65%).

Сварку стыков линолеума производить не раньше, чем через 24 часа. В течение 72 часов после приклеивания напольного покрытия не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг. Свежие клеевые загрязнения немедленно удалить водой. Засохший клей с непористых поверхностей можно удалить с помощью воды или мощного средства, предварительно убедившись, что внешний вид покрытия не будет испорчен.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

В заводской упаковке при температуре 5-25°C; вскрытую упаковку плотно закрыть и использовать в кратчайшие сроки. В случае замерзания клея дать ему оттаять естественным путем (2-3 дня при комнатной температуре), затем тщательно перемешать.

Не рекомендуется хранить клей в замороженном состоянии долгое время.

Не рекомендуется размораживать в горячей воде или при помощи отопительных приборов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напольное покрытие должно пройти процесс акклиматизации. Соблюдайте инструкцию (указания) по укладке от производителя напольных покрытий. При работе с древесным основанием (дерево, ДСП, ДВП) необходимо учитывать качество основания или получить дополнительную информацию у производителя.

При работе продукт не требует специальных мер безопасности. Рекомендуется работать в перчатках. При попадании клея в глаза тщательно промойте их водой, немедленно обратитесь к врачу. Только пустые упаковки выбрасывать в мусоросборник. Затвердевший продукт = домашний мусор, незатвердевший продукт = коммунальное место сбора мусора. Отзывы и предложения просьба направлять производителю.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА

1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг нетто, пластиковое ведро

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Название	Arlok 39
Упаковка	1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг нетто
Штрих-код	4607164120443, 4607164120450, 4607164120467, 4607164120474

16 мая 2016 г.

ООО Форбо Еврокол Рус, Россия, г. Старый Оскол
Тел. (495) 215-21-01

info.stroitech@forbo.com
www.forbo-eurocol.ru