



123112, Москва, ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»  
ул. Тестовская, 10, подъезд 2, этаж 13, офис 1302

Телефон: +7 495 989 47 57

[www.zicoil.ru](http://www.zicoil.ru)

[zic@sk.com](mailto:zic@sk.com)

## ZIC CVT MULTI

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для бесступенчатых коробок передач (CVT) как цепного, так и ременного типа.

Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase.

### РЕКОМЕНДАЦИИ/СПЕЦИФИКАЦИИ

Audi/VW TL 52180 G 052 180  
BMW/Mini ELZ 799  
Chrysler/Dodge/Jeep CVTF +4, NS-2  
Daihatsu Amix CVTF DFE  
Ford/Mercury CVTF 30, Mercon C  
GM/Saturn/Opel DEX-CVT  
Honda HMMF, HCF-2  
Hyundai/KIA SP-III, CVTF H1  
Mazda CVT 3320, MB 236.2  
Mitsubishi Diaqueen J1/J4, SP-III  
Nissan NS-1/2/3  
Subaru CVTF NS-2, Lineartronic CVTF  
Suzuki CVTF Green 1/2, TC, NS-2  
Toyota CVTF TC, FE

Не использовать, если требуемой спецификации нет в списке выше.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает надежную защиту элементов вариатора.

Снижает потребление топлива за счет оптимально подобранного пакета присадок.

Превосходные низкотемпературные свойства.

### ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение	Метод испытания
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup>	0,85	ASTM D 1298
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	31,8	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,9	ASTM D 445
Индекс вязкости	181	ASTM D 2270
Температура вспышки, °C	210	ASTM D 92
Температура потери текучести, °C	-50,0	ASTM D 97
Коррозионное воздействие на медь при 150°C 3 ч	1-b	ASTM D 130
Вязкость по Брукфильду при -40°C, Мпа*с	8620	ASTM D 2983
Цвет	желтый	Визуально

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

VHVI TECH.

yubase<sup>plus</sup>

No1 Synthetic base oil

Не считается опасным по СГС ООН. Более подробная информация содержится в паспорте безопасности (MSDS) данного продукта.

Общие рекомендации:

- хранить в недоступном для детей месте.
- при ингаляционном отравлении парами масла выйти на свежий воздух и проветрить помещение.
- пары или газы могут воспламеняться при нахождении в непосредственной близости к источнику огня.
- при попадании в глаза/на кожу, не трите, тщательно промойте их водой в течение не менее 15 минут и обратитесь к врачу.
- не сливайте в канализацию и водоёмы, утилизируйте отработанное масло в специально отведенных для этого местах.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ**

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный продукт.

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана в восьмизначном коде на упаковке. Третья цифра означает год (7 – 2017, 8 – 2018, 9 – 2019), четвертая и пятая – месяц, шестая и седьмая – дату изготовления.

Класс пожароопасности: IV.

Произведено в Корее SK lubricants Co., Ltd.

26, Jongro, Jongro-gu, Seoul 110-110, Korea

[www.skzic.com](http://www.skzic.com)

**VHVI TECH.**

**yubase<sup>plus</sup>**

No1 Synthetic base oil